



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Silicone 8038

Silicone Neutro



Descrição do Produto

Den Braven Silicone 8038 é um silicone neutro para construção, sistemas envidraçados, sanitários e juntas em fachadas. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica, formando uma selagem elástica e duradoura.

Características

- Juntas de ligação em edifícios
- Selagem de envidraçados
- Aplicações sanitárias

Aplicações

Den Braven Silicone 8038 é especialmente indicado para uma selagem elástica e duradoura de juntas de dilatação em elementos de betão pré-fabricado e alvenaria. Den Braven Silicone 8038 também pode ser aplicado em juntas perimetrais, paredes cortina, envidraçados, cozinhas e casas de banho.

Instruções de aplicação

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a

1/3 da largura + 6 mm. Para mais informações consultar o respetivo boletim técnico em www.denbraven.com.

Informação adicional

| | | |
|--|----------------|--------------------------|
| Base | | Neutral oxime |
| Densidade | ISO 1183-1 | 1,00 g/ml |
| Dureza Shore A | DIN 53505 | 15 |
| Formação de pele | DBTM 16 | 8 minutes @ +23°C/50% RH |
| Módulo elasticidade a 100 % | DIN 53504 S2 | 0,35 N/mm ² |
| Resistência ao gelo durante o transporte | | Up to -15°C |
| Resistência à temperatura | | -40°C to +120°C |
| Resistência à tração | DIN 53504 S2 | 1,25 N/mm ² |
| Temperatura de aplicação | | +5°C to +40°C |
| Velocidade de cura | @ +23°C/50% RH | mm/24 hours |

Estes são valores típicos

Limitações

- Não é adequado para aquários e terrários
- As aplicações em zonas pouco ventiladas, sem luz solar direta ou o contacto com vapores químicos libertados, em especial durante o processo de cura, podem provocar descoloração

Preparação da superfície e acabamento

Pintura

Den Braven Silicone 8038 não admite pintura.

Limpeza

O material não curado e as ferramentas de aplicação pode ser limpos com Zwaluw Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Den Braven Toalhitas Wipes.

Color(s)

- Alumínio



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Silicone 8038

Silicone Neutro

- Transparente
- Branco

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

| | |
|--|---|
| | A+ French VOC Regulation EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S XS2 |
|--|---|

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.