



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Silicone NX Branco

Silicone neutro para caixilharia Cor Branco



Descrição do Produto

Den Braven Silicone NX é um silicone neutro indicado para selagem de juntas em caixilharia de alumínio, caixilharia de PVC e para o setor da construção em geral. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica, formando uma selagem elástica e duradoura.

Características

- Cura neutra
- Odor reduzido
- Excelente aderência ao PVC, alumínio e à generalidade das superfícies, sem necessidade de primário
- Excelente resistência aos raios UV, água e condições climáticas

Aplicações

Selagem de juntas em caixilharia de alumínio, caixilharia de PVC e para o setor da construção em geral.

Instruções de aplicação

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6mm. Para mais informações consultar o respetivo boletim técnico em www.denbraven.com

Informação adicional

Alongamento à rutura	DIN 53504 S2	300%
Base		Oxim
Densidade	ISO 1183-1	1.28 g/ml
Dureza Shore A	DIN 53505	25
Escorrimento	ISO 7390	<2 mm
Formação de pele	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Movimento da junta		12.5%
Módulo elasticidade a 100 %	DIN 53504 S2	0.60 N/mm ²
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-40°C to +120°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	1.10 N/mm ²
Taxa de Aplicação		400g/min
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C

Estes são valores típicos

Limitações

- Não recomendado para aplicações em aquários, PMMA, PE, PP, PC, Teflon, neoprene e superfícies betuminosas
- Não é adequado para isolamento ou vidro laminado

Preparação da superfície e acabamento

Temperatura de aplicação: + 5°C to + 40°C (ambiente e superfícies). As superfícies devem encontrar-se em bom estado de conservação, secas, limpas, isentas de poeiras e desengorduradas. Limpar as superfícies com Zwaluw Cleaner. Den Braven Silicone NX possui boa aderência à generalidade das superfícies não porosas, sem necessidade de primário. As superfícies porosas devem ser tratadas previamente com primário Zwaluw Primer B1. São sempre recomendados testes prévios de aderência. Alisar a junta com Zwaluw Finisher como acabamento.

Pintura

Este produto não é pintável



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

26-06-2020
08:10:56
UTC



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Silicone NX Branco

Silicone neutro para caixilharia Cor Branco

Limpeza

O material não curado e as ferramentas de aplicação pode ser limpos com Den Braven Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Den Braven Toalhitas Wipes.

Color(s)

- Branco

Embalagem


- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre + 5 °C e + 25 °C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
---	--------------------------

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e

fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

26-06-2020
08:10:56
UTC