

Fisa tehnica

Den Bit Grund W3

Amorsa bituminoasa rapida de profunzime - pe baza de apa



Descrierea Produsului

Protejati produsul la aplicare de medii uscate excesiv sau umezeala excesiva in timpul aplicarii. Emulsie bituminoasa pe baza de apa, recomandata ca amorsa pentru acoperirea suprafetelor din beton si caramida, a fundatiilor, peretilor, teraselor, acoperisurilor etc.; pentru sub-straturi de hidroizolatie DenBit HYDROSEAL - W6 si alte substante de acoperire. Este recomandata utilizarea pentru suprafete sensibile la solventi (polistiren), precum si ca amorsa pentru membranele bituminoase multistrat. Asigura o usoara izolatie impotriva umezelii, prin proprietatile proprii. Emulsia este rezistenta la acizii slabi si la substantele alkaline. Orice suprafata tratata cu DenBit GRUND W3 creeaza un film aderent la substantele de hidroizolatie.

Beneficii

- Capacitate excelenta de penetratie in profunzime
- Nu contine solventi
- Sigur in contact cu polistirenul
- Rezistent la acizii slabi si la substantele alcaline
- Pentru suprafete uscate si usor umede

Aplicatii

Beton si suprafete minerale asemanatoare, tencuieli exterioare similare cimentului, Eternit, tapet, lemn, acoperisuri din tabla, carton bituminat si materiale asemanatoare ce au baza bituminoasa, polistiren. Evitati suprafetele cu expunere puternica la soare. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisa cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

Metoda de lucru

Suprafata trebuie sa fie solida, sa nu prezinte impuritati (praf, rugina) sau margini ascutite ori apa statuta. Aceasta nu trebuie sa fie inghetata sau acoperita cu gheata; poate prezenta o usoara umezeala. Tencuielile exterioare noi si betonul trebuie sa fie intarite. Suprafetele sfaramicioase si scorojite, cu o aderenta slaba, trebuie indepartate.

Informatii suplimentare

Baza		Bitumen
Temperatura de aplicare		+5°C to +35°C
Timp de intarire		up to 24h per layer, depending on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Inainte de a utiliza Produsul, consultati Fisa de Sanatate & Siguranta. Taiati in forma de X si lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau DenBit Bond. Orice goluri din suprafata solida trebuie umplute cu mortar. Primer pentru stratul izolant: Pentru modificarea suprafetei, folositi Den Bit GRUND W3 sub forma de solutie diluata cu apa, in raport de 1:9 (DenBit GRUND W3:apa). Dedesubtul membranelor bituminoase: Tratati suprafata cu solutie Den Bit GRUND W3 amestecata cu apa in raport de 1:4. Aplicati un strat pe suprafata, utilizand o pensula. Hidroizolatie usoara impotriva umezelii: Primul strat cu rol de primer, se aplica conform descrierii de mai sus (un strat aplicat cu solutie diluata in raport de 1:9). Dupa uscare, aplicati doua - trei straturi de Den Bit GRUND W3 diluat cu apa in raport de 1:1, pe suprafata izolata. Aplicati straturile numai dupa ce stratul anterior s-a uscat, dupa aproximativ 3 ore.

Se poate vopsi

Pensula, perie cu par moale.

Curatare

Material: benzina, agent organic de dizolvare, agent de curatare M.E.K. Maini: apa si sapun, crema de maini.



Fisa tehnica

Den Bit Grund W3

Amorsa bituminoasa rapida de profunzime - pe baza de apa

Culori

- Negru

Ambalare

- Galeata

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original, nedeschis.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E inforo@bostik.com