



Den Braven

Fisa tehnica

Den Bit Reflex Alu-Coat

Hidroizolant lichid - pe baza de bitum. Aluminu reflex



Descrierea Produsului

Material bituminos recomandat pentru protectia acoperisurilor, teraselor, aticurilor si suprafetelor in contact direct cu razele solare. Produsul contine vopsea cu ioni de argint, avand efect decorativ si de reflexie solara. Stratul protector este impermeabil, fiind rezistent si la acizii slabi si la substantele alcaline. este recomandat a se aplica pe sistemul Grund S6 - Hydroseal S6.

Beneficii

- Contine vopsea cu ioni de argint – efect de reflexie solara
- Scade expunerea solara a suprafetei
- Rezistent la radiatiile UV, la acizii slabi si la substantele alcaline
- Aplicare pe suprafete bituminoase, beton si elemente metalice
- Usor de aplicat

Aplicatii

Acoperisuri din carton bituminat, membrana bituminoasa, Eternit, tabla galvanizata, suprafete acoperite cu substante pe baza de bitum, zidarie din beton si suprafete minerale asemanatoare, tencuiala exteriora din ciment-calcar. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisa cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

Metoda de lucru

Acoperisuri din membrana bituminoasa, sindrila bituminoasa, Eternit, tabla galvanizata, suprafete acoperite cu substante pe baza de bitum, zidarie din beton si suprafete minerale asemanatoare, ciment, tencuiala exteriora din ciment-calcar.

Informatii suplimentare

Baza	Bitumen
Temperatura de aplicare	+5°C to +35°C
Timp de intarire	up to 24h per layer, depending on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu folositi in timpul precipitatiilor
- Evitati lumina directa a soarelui

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafata trebuie sa nu prezinte impuritati (praf, rugina, strat neuniform de hidroizolatie) sau margini ascutite ori apa statuta. Aceasta nu trebuie sa fie inghetata sau acoperita cu gheata. Tencuielile, betonul si stratul anterior de Hydroseal trebuie sa fie intarite complet. Suprafetele sfaramicioase si scorjite, cu o aderenta slaba, trebuie indepartate. Taiati in forma de X si lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau Den Bit Repair U. Umpleti fisurile minore de pe suprafata de hidroizolat cu mortar Den Bit Repair U. Golurile din suprafata suport trebuie umplute cu mortar pentru reparatii. Temperatura de aplicare (mediu si substrat): intre +5°C si +30°C

Se poate vopsi

Inainte de aplicare, amestecati bine produsul, folosind un mixer manual sau electric. Aplicati Den Bit REFLEX ALU-COAT pe suprafata, intr-un singur strat subtire si uniform, folosind o pensula de vopsit sau o perie cu par moale. Pentru aplicarea straturilor ulterioare, uneori este necesara reamestecarea produsului pentru a evita sedimentarea pigmentului pe fundul ambalajului.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

19-04-2024
08:01:23
MDT



Den Braven

Fisa tehnica

Den Bit Reflex Alu-Coat

Hidroizolant lichid - pe baza de bitum. Aluminu reflex

Curatare

Material: benzina, agent organic de dizolvare, agent de curatare
M.E.K. Maini: apa si sapun, crema de maini. Maini: apa si sapun, crema de maini.

Culori

- Negru

Ambalare

- Galeata

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original, nedeschis.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E inforo@bostik.com

19-04-2024
08:01:23
MDT