



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Tixoplast®

Etansant bituminos monocomponent "bitum rece"



Descrierea Produsului

Tixoplast® este un etansant monocomponent pe baza de bitum. După întărire, Tixoplast formează o izolare plasto-elastică, prin evaporarea solventului.

Beneficii

- Multiple aplicații
- Etansant & adeziv

Aplicații

Tixoplast® poate fi utilizat ca adeziv pentru acoperisurile bituminoase și pentru izolarea panourilor (exclusiv cele din polistiren), ca etansant impermeabil la apă pentru izolarea rosturilor, rigolelor, luminatoarelor, semineelor, etc. Tixoplast poate fi utilizat și pentru sparturi, reparații de urgență chiar și în condiții de ploaie, pentru umplerea crăpăturilor, rosturilor și cupolelor de pe acoperis, pentru rigole și pentru lipirea țiglelor pe acoperisurile înclinate.

Metoda de lucru

Informații suplimentare

Baza	Bitumen
Densitate	1,30 g/ml
Rezistența la îngheț în timpul transportului	Up to -15°C
Rezistența la temperatură	-20°C to +70°C
Temperatura de aplicare	+5°C to +40°C

Acestea sunt valori tipice

Limitări

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA și PTFE

Pregătirea și Finisarea suprafeței

Înainte de a utiliza Tixoplast, consultați Fisa cu date de securitate. Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și să nu prezinte urme de praf, grăsimi și alte materiale libere. Este recomandată testarea aderenței anterior aplicării. Curățați suprafețele cu atenție, folosind Agentul de Curățare Cleaner. Suprafețele neporoase nu trebuie să fie uscate. Dacă este nevoie, utilizați amorsa. Este recomandată testarea aderenței anterior aplicării.

Curățare

Materialul întărit și cel neîntărit și instrumentele pot fi curățate folosind Agentul de Curățare Den Braven PU Cleaner.

Culori

- Negru

Ambalare

- Cartus

Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să consultați Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 9 luni de la data fabricației, în spații uscate.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

23-04-2024
23:01:14
MDT



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Tixoplast®

Etansant bituminos monocomponent "bitum rece"

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

23-04-2024
23:01:14
MDT