



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Compriband BG1

Banda expandabila de etansare a rosturilor



Descrierea Produsului

Compriband BG1 este o banda de etansare a rosturilor, precomprimata, din spuma poliuretana impregnata cu dispersii acrilice, agenti auxiliari si agenti de umplere. Compriband BG1 asigura aderenta pe o singura parte. Dupa aplicare, banda de compresie expandeaza incet, umpland rostul. La o compresie de cel putin 30% din latimea maximas puma impregnata asigura impermeabilitatea la apele pluviale, pana la 600 Pa. Compriband BG1 face parte din portofoliul de produse intitulat Solutii Durabile pentru Case Pasive. Aceste produse sunt testate din punct de vedere al termoizolatiei, impermeabilitatii la apele pluviale si pierderii aerului. Daca sunt aplicate in mod corect, aceste produse contribuie la economia de energie in locuinte, cum ar fi casele pasive si casele neutre energetic.

Beneficii

- Rezistenta la ploaia torentiala > 600 Pa
- Fonoizolarea rosturilor RST,W max. 59 dB
- Conductibilitate termica $\lambda=0,0429$ W/mK
- Clasa de rezistenta la foc B1
- Rezistenta indelungata la efectul agentilor atmosferici

Aplicatii

Compriband BG1 poate avea utilizari universale, pentru etansarea rosturilor in constructiile structurale. Domeniile de utilizare principale sunt constructia ferestrelor, constructiile de lemn, constructiile prefabricate si zidarie, constructiile de sarpanite si constructiile din beton. Compriband BG1 asigura in special avantaje mai ales in cazul rosturilor de imbinare si rosturilor de dilatare dintre diverse componente de constructie si in cazul etansarii invelitorilor de acoperis, pentru asigurarea impermeabilitatii acestora la apa. Compriband BG1 este folosita in special in interior pentru etansarea rosturilor de imbinare, datorita bunelor sale proprietati fonoizolatoare. Compriband BG1 are utilizari universale, putand fi introdusa, de asemenea, in rosturi existente, datorita starii sale precomprimata.

Compriband BG1 poate fi folosita in casele pasive in combinatie cu Compriband 2D sau cu Zwaluw Window Foil Interior.

Metoda de lucru

Pentru o prezentare completa vizitati site-ul nostru sau contactati Den Braven

Informatii suplimentare

Alungire la rupere		> 200%
Comportament la foc		B1
Densitate		120-150 kg/m ³
Factor de compresie		minimal 20
Izolarea fonica a rostului		59 dB; RST,W
Permeabilitate	EN 1026	a = 0,2900 m ³ /h.m
Permeabilitatea rostului	EN 1027	≤ 900 Pa
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la temperatura		- 0°C to +100°C, max. +130°C briefly
Temperatura de aplicare		+5°C to +30°C
Valoare Sd		< 0,5 m

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Inainte de a utiliza Compriband BG1, consultati Fisa cu date de securitate. Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf, grasime si alte materiale libere. Este recomandata testarea aderentei anterior aplicarii. Curatati suprafetele cu atentie, folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner.

Se poate vopsi

Compriband BG1 se vopseste perfect cu vopsele pe baza de apa si cu majoritatea vopselelor bicomponente. Vopselele sintetice se usuca mai incet. Esre recomandata testarea compatibilitatii cu vopseaua inainte de aplicare.



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Compriband BG1

Banda expandabila de etansare a rosturilor

Curatare

Suprafetele, materialul si instrumentele pot fi curatate folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner.

Culori

- Negru

Ambalare

- Rola

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	Emicode EC1 Plus
	BRL 2802 KOMO SKH A+ (Eurofins ISO 16000)

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio gresala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu

informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

02-05-2024
10:03:11
MDT