



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Hybriseal® Façade

Izolant hibrid cu modul de elasticitate scazut pentru sigilarea rosturilor la fatade.



Descrierea Produsului

Hybriseal Façade este un izolant monocomponent versatil, cu modul de elasticitate scazut, utilizat pentru etansarea rosturilor in constructii.

Beneficii

- Elasticitate ridicata
- Aderenta excelenta la majoritatea suprafetelor in constructii
- Rezistenta buna la radiatiile UV, la factorii atmosferici si la actiunea apei
- Nu contine izocianati si siliconi
- Nu se contracta si nu formeaza bule

Aplicatii

Hybriseal Façade este utilizat pentru izolarea rosturilor de expansiune si de imbinare la beton prefabricat, zidarie din caramida si zidarie, pentru umplerea golurilor in zidarie si pentru izolarea peretilor cortina. In general, Hybriseal Façade asigura o aderenta buna, de asemenea si fara amorsa, la beton, zidarie din caramida, lemn vopsit, sticla, suprafete vopsite, aluminiu, otel, otel inoxidabil, materiale plastice cum ar fi poliestherul si majoritatea materialelor de tip uPVC.

Limitari: Nu este recomandat pentru suprafete din polietilena (PE), polipropilena (PP), policarbonat (PC), polimetacrilat de metil (placi acrilice PMMA), politetrafluoretilena (PTFE), neopren si suprafete bituminoase. Nu este recomandat pentru rosturile la vitrajele izolante,

pentru piatra naturala si oglinzi. Nu este recomandat pentru aplicatiile cu imersie in apa.

Metoda de lucru

Un rost bine proiectat este un rost cu o latime suficient de mare pentru a putea prelua si procesa miscarea elementelor de constructie adiacente. Adancimea rostului trebuie sa fie intotdeauna in relatie corecta cu latimea rostului. O regula generala o reprezinta raportul dintre adancimea rostului si latimea rostului. Pentru rosturi cu latimea intre 5 si 10 mm, raportul trebuie sa fie 1:1, cu minim 5 mm in latime si in adancime. Pentru rosturile mai late de 10 mm, raportul este de 1:2, cu o adancime minima 10 mm si de maximum 15 mm. Pentru informatii suplimentare, consultati Buletinul Tehnic privind Dimensiunile Rosturilor din Ghidul de Cunostinte de pe pagina noastra de Internet www.denbraven.com.

Informatii suplimentare

Alungire la rupere	ISO 8339	600%
Baza		SPUR
Curgere	ISO 7390	< 3 mm
Densitate	ISO 1183-1	1,34 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505	25
Miscarea rostului		25%
Modul de elasticitate 100 %	DIN 53504 S2	0,45 N/mm ²
Rata de aplicare	Ø4 mm/3 bar	120 g/min
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la intindere	DIN 53504	1,3 N/mm ²
Rezistenta la temperatura		-30°C to +70°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Timp de formare a crustei	@ +23°C/50% RH	90 minutes
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

Acestea sunt valori tipice



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

02-05-2024
15:09:41
MDT



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Hybriseal® Façade

Izolant hibrid cu modul de elasticitate scazut pentru sigilarea rosturilor la fatade.

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este recomandat pentru rosturile sistemelor de vitrare, pentru piatra naturala si oglinzi
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (piscine)

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Înainte de a utiliza Hybriseal Façade consultați Fisa cu date de securitate. Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și să nu prezinte urme de praf, grăsimi și alte materiale libere. Se recomandă realizarea unor teste de aderență anterior aplicării. Curățați bine suprafețele cu Cleaner. Aplicați Hybriseal Façade cu ajutorul unui pistol profesional.

Se poate vopsi

Produsul permite aplicarea perfectă a vopselelor pe bază de apă și a majorității vopselelor bicomponente. Este posibil ca vopselele sintetice să se usuce mai lent. Se recomandă testarea compatibilității cu vopseaua anterior aplicării. La acoperirea cu vopsea (nu este necesar), recomandăm sablarea etansantului și a suprafețelor de îmbinare. Pentru rezultate optime, recomandăm vopsirea după câteva zile de la aplicare.

Curatare

Materialul întărit și neîntărit, precum și ustensilele pot fi curățate cu Cleaner.

Culori

- Gri

Ambalare

- Folie
- Cartus

Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să cautați Pagina Detalii
Produs

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 15 luni de la data fabricației, în spații uscate.

Certificari

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
	EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM ASTM C1248 non-staining ASTM C920 S-NS-C50-Nt-T1-M-A-G
	Emicode EC1 Plus
	A+ French VOC Regulation
	SNJF Façade 25E

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hârtie și digital, au la baza cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișa a produsului negăm orice asumare a



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

02-05-2024
15:09:41
MDT



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Hybriseal® Façade

Izolant hibrid cu modul de elasticitate scazut pentru sigilarea rosturilor la fatade.

raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

02-05-2024
15:09:41
MDT