



Den Braven

Fisa tehnica

Distyk Spuma Poliuretana larna Aplicare cu Pistolul

Spuma poliuretana profesionala pentru iarna de calitate superioara, pentru aplicare cu pistolul



Descrierea Produsului

Distyk PU Gunfoam Winter B3 este o spuma poliuretana monocomponenta pentru izolatii in constructii, dezvoltata pentru etansarea elementelor de constructii. Distyk PU Gunfoam Winter B3 se intareste in prezenta umiditatii din aer si din substrat. Produsul asigura stabilitatea si flexibilitatea elementelor fixate.

Beneficii

- Spuma poliuretana profesionala de calitate superioara
- Aplicabila in sezonul rece (pana la -15°C)

Aplicatii

Distyk PU Gunfoam Winter B3 poate fi utilizata in rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli. Pentru rosturile perimetrice din jurul ramelor de usi si ferestre. Pentru umplerea cavitatilor create de trecerea tubulaturilor, cablurilor prin pereti si tavane. In general, produsul asigura o aderenta excelenta pe beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal si multe materiale plastice, polistiren, spuma PU rigida si uPVC.

Metoda de lucru

Temperatura de aplicare (mediu si suprafete): -15°C pana la $+35^{\circ}\text{C}$ (se recomanda o temperatura intre $+10^{\circ}\text{C}$ si $+25^{\circ}\text{C}$). La temperaturi scazute, lasati tubul sa ajunga la temperatura camerei anterior folosirii. Tineti tubul cu supapa orientata in sus si fixati pistolul aplicator. Recomandam gama de pistoale Den Braven. Agitati tubul cu putere inainte de utilizare, de cel putin 20 de ori. Tubul se aplica cu valva in jos. Pentru reglarea debitului de spuma, rotiti surubul din

partea posterioara a pistolului. Umpleti cca. jumatate din rost si, in caz de umiditate scazuta, pulverizati usor apa pe suprafata si pe spuma imediat dupa aplicare. Spuma va expanda si va umple restul cavitatii. La montajul tocurilor de ferestre si usi, folositi distantiere si pene pentru fixarea tocului timp de 24 de ore, pana la intarirea completa a spumei. Protejati-va ochii si purtati manusi si imbracaminte de lucru. Acoperiti pardoseala si mobilierul cu hartie sau cu folie din plastic. Este necesara umplerea in mai multe straturi a rosturilor mai late si mai adanci de 4 cm. Timpul de asteptare intre aplicatii este de 15-30 de minute. Inaintea fiecarei aplicari, pulverizati usor cu apa. Aplicati numai in spatii bine ventilate. Depozitati tubul in pozitie verticala, la temperaturi intre $+5^{\circ}\text{C}$ si $+25^{\circ}\text{C}$. Recipient sub presiune! Protejati de lumina solara si nu expuneti la temperaturi mai mari de 50°C . Nu perforati si nu aruncati tubul in foc, chiar si dupa utilizare. Contine gaz propulsor inflamabil. Nu pulverizati pe o flacara deschisa sau pe orice material incandescent. Feriti de sursele de aprindere. Nu fumati. Pentru informatii suplimentare, consultati Buletinele Tehnice disponibile in Baza de Cunostinte aflata pe pagina noastra de Internet www.denbraven.com.

Informatii suplimentare

Baza		Polyurethane
Celule Inchise		$\pm 70\%$
Comportament la foc		B3
Conductivitate termica		30-35 mW/m.K
Densitate		20-27 kg/m ³
Randament total de spumă	FEICA TM1003	750 ml = 35-40 liter
Rezistenta la temperatura		-40°C to $+90^{\circ}\text{C}$
Temperatura de aplicare		-15°C to $+35^{\circ}\text{C}$
Timp de Taiere	FEICA TM1005	20-40 minutes
Timp de intarire		80-100 minutes
Timp de taiere	FEICA TM1014	8-12 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

18-05-2024
21:21:47
CEST



Den Braven

Fisa tehnica

Distyk Spuma Poliuretanică Iarna Aplicare cu Pistolul

Spuma poliuretanică profesională pentru iarnă de calitate superioară, pentru aplicare cu pistolul

- Nu este adecvată pentru încărcarea continuă cu apă și pentru umplerea/injectarea spațiilor mari, goale, unde este disponibilă o umiditate insuficientă

Pregătirea și Finisarea suprafețelor

Suprafețele vor fi curate și nu vor prezenta urme de praf, ulei și grăsimi. Este important să se realizeze umezirea ușoară a suprafeței înainte de utilizare, pentru îmbunătățirea aderenței și a structurii celulare finisate a spumei.

Se poate vopsi

Permite vopsirea sau acoperirea cu etansant/ipsos după întărirea completă.

Curățare

Spuma proaspătă poate fi îndepărtată direct, folosind produsul Universal PU-Cleaner. După îndepărtarea surplusului de spumă, acesta poate fi curățat cu un cutit sau cu un spaclu, suprafața spumei putând fi apoi finisată.

Culori

- Verde

Ambalare

- Tub

Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să cautați [Pagina Detalii](#)

Produs

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în spații uscate. Depozitați recipientele în poziție verticală.

Certificări

	EMICODE EC1 Plus – very low emission
---	--------------------------------------

Sanatate & Siguranță

Fisa cu Date de Sanatate și Siguranță a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării produsului. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hârtie și digital, au la bază cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înainte de aplicarea produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.