



Den Braven

Fisa tehnica

Mamut Mamut Glue High Tack

Adeziv hibrid, cu aderenta initiala foarte puternica



Descrierea Produsului

Produsul este un adeziv profesional de calitate superioara, bazat pe tehnologia polimerilor hibizi, cu aderenta extrem de puternica; se intareste sub actiunea umiditatii.

Beneficii

- Aderenta initiala extrem de puternica, pentru lipirea materialelor de constructie masive fara utilizarea elementelor de fixare mecanice si/sau benzilor adezive de fixare
- Durabilitate ridicata, elasticitate si rezistenta mecanica ridicate
- Nu se contracta si nu formeaza bule
- Nu este coroziv pentru metale
- Intarire neutra, aproape inodora
- Rezistenta ridicata la factorii atmosferici si la actiunea apei
- Adera perfect fara amorsa la majoritatea suprafetelor, chiar si la cele umede
- Nu contine izocianati, ftalati, solventi sau siliconi
- Absoarbe vibratiile acustice si mecanice

Aplicatii

Produsul a fost dezvoltat in mod special ca adeziv universal pentru lipirea multor materiale de constructie, cum ar fi: piatra, beton, oglinzi, sticla, gips-carton, poliuretan, PVC dur, mase plastice dure, email, ceramica, cupru, plumb, zinc, aluminiu, metale, otel inoxidabil,

panouri laminate HPL si panouri din fibrociment#, lemn si sisteme acoperite cu vopsea.

Metoda de lucru

Aplicati cu adaptorul pozitionat cu "V"-ul in sus, in snururi verticale aflate la distanta de 10-20 cm intre ele. Fixati materialele in pozitie si apasati cu putere pentru a va asigura ca grosimea adezivului este de minim 2-3 mm intre material si suprafata. Nu aplicati adezivul in puncte! Datorita rezistentei initiale ridicate, nu este necesara sustinerea in timpul intaririi. Pentru intrebari suplimentare, contactati departamentul nostru tehnic.

Informatii suplimentare

Alungire la rupere	DIN 53504 S2	350%
Baza		Hybrid
Curgere	ISO 7390	< 2 mm
Densitate	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505 3 sec.	55
Modul de elasticitate 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Rata de aplicare	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la intindere	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Rezistenta la temperatura		-40°C to +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Timp de formare a crustei	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este recomandat pentru imersia continua in apa
- Nu este recomandat pentru rosturi cu miscare



Den Braven

Fisa tehnica

Mamut Mamut Glue High Tack

Adeziv hibrid, cu aderență inițială foarte puternică

- Nu este recomandat în combinație cu cloruri (piscine)

Pregătirea și Finisarea suprafeței

Temperatura de aplicare între +5°C și +40°C (mediu și substrat).

Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și solide. Curățați suprafețele cu Den Braven Cleaner. Produsul adere perfect fără utilizarea unei amorse la majoritatea suprafețelor neporoase.

Suprafețele poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testați întotdeauna aderența înainte de aplicare.

Curățare

Materialul neîntărit și ustensilele pot fi curățate folosind Cleaner. Materialul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic. Mainile pot fi curățate cu Den Braven Wipes.

Culori

- Alb

Ambalare

- Cartus
- Blister

Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să consultați [Pagina Detalii](#)

Produs

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în spații uscate.

Certificări

	Emicode EC1 Plus
	M1

	A+ French VOC Regulation
	ISEGA

Sanatate & Siguranță

Fisa cu Date de Sanatate și Siguranță a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hârtie și digital, au la bază cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înainte de aplicarea produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicarea respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.