



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven ADEZIV HIBRID PENTRU LIPIREA OGLINZILOR

Adeziv hibrid profesional cu aderenta initiala extrem de puternica, pentru lipirea oglinzilor



Descrierea Produsului

Adeziv hibrid MS pentru lipirea oglinzilor DB DIY este un adeziv profesional, cu o aderenta initiala extrem de puternica, bazat pe tehnologia polimerilor hibridi, pentru imbinarea oglinzilor. Acesta se intareste in prezenta umezelii, formand un adeziv elastic si durabil.

Beneficii

- Special pentru imbinarea oglinzilor
- Aderenta initiala extrem de puternica
- Rezistenta excelenta la rupere
- Nu contine izocianati, solventi si siliconi
- Intarire neutra, aproape inodor

Aplicatii

Adeziv hibrid MS pentru lipirea oglinzilor DB DIY a fost dezvoltat in mod special pentru imbinarea oglinzilor pe suprafete din lemn, piatra, beton, gips, placi ceramice, otel si aluminiu. Recomandat si pentru lipirea placilor decorative si acustice.

Metoda de lucru

Aplicati adezivul cu ajutorul aplicatorului, in snururi verticale dispuse la distante de 10-20 cm intre acestea. Fixati materialele pe pozitie si apasati cu putere astfel incat adezivul sa aiba o grosime de 2-3 mm intre material si suprafata. Nu aplicati adezivul in puncte! Datorita rezistentei initiale ridicate, de obicei nu este necesara utilizarea unui suport pana la intarirea produsului. Pentru intrebari suplimentare, va

rugam sa contactati serviciul nostru tehnic. Produsul a fost testat pe oglinzi conventionale si pe oglinzi vopsite in camp electrostatic, obtinandu-se rezultate excelente. Data fiind marea varietate de straturi de acoperire a suprafetelor de reflexie a oglinzilor, se recomanda efectuarea unui test de aderenta anterior aplicarii.

Informatii suplimentare

Alungire la rupere	DIN 53504 S2	335%
Baza		Hybrid
Densitate	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505	55
Modul de elasticitate 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Rata de aplicare	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la intindere	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Rezistenta la temperatura		-40°C to +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Timp de formare a crustei	DBTM 10.00	15 minutes @ +23°C/50% RH
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	Approximately 2-3 mm/24 hours

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este recomandat pentru imersia continua in apa
- Nu este recomandat pentru rosturi cu miscare
- Decolorarea poate aparea in locuri intunecoase si prin contactul cu substante chimice

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (pentru mediu si substrat). Avand in vedere densitatea ridicata a produsului se recomanda utilizarea unui pistol robust. Se aplica cu ajutorul in "V",



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven ADEZIV HIBRID PENTRU LIPIREA OGLINZILOR

Adeziv hibrid profesional cu aderenta initiala extrem de puternica, pentru lipirea oglinzilor

tinand tubul perpendicular pe suprafata, astfel incat snurul sa descrie o sectiune triunghiulara la momentul aplicarii. Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate si sa nu prezinte urme de grasime sau de praf. Produsul adera perfect, fara utilizarea unei amorse pe majoritatea substraturilor neporoase. Suprafetele poroase vor fi tratate in prealabil cu Amorsa B1. Testati intotdeauna aderenta anterior aplicarii. Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice flexibile, neopren si suprafete bituminoase. Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa. Nu este recomandat pentru rosturile cu miscare mare. Poate surveni decolorarea in spatii intunecoase si prin contactul cu substante chimice.

Curatare

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate cu PU Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Curatati-va mainile cu Den Braven Wipes. Termen de valabilitate: In ambalajul original nedeschis, la temperaturi intre +5°C si +25°C, termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricatiei, in spatii ferite de razele solare. Depozitati recipientele in pozitie verticala.

Culori

- Alb

Ambalare

- Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii
Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre + 5°C si + 25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	A+ (Eurofins ISO 16000)
	Emicode EC1 Plus

	M1
---	----

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si intelesă anterior utilizării. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberării prezentului document si data achizitionării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.