



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven ADEZIV MONTAJ MONTAGEFIX PU

Adeziv poliuretanic monocomponent puternic



Descrierea Produsului

Adezivul pentru Montaj Montagefix PU este un adeziv poliuretanic fara solventi, cu o structura pastoasa (tixotropica), datorita careia acesta poate fi utilizat pentru aplicatii pe verticala. Adezivul se intareste in prezenta umezelii din substrat si din mediu, formand o imbinare puternica, durabila si rezistenta la apa.

Beneficii

- Adeziv puternic, durabil si rezistent la apa.
- Recomandat pentru aplicatiile pe verticala.
- Aderenta excelenta fara amorsa, chiar si pe suprafete usor umede.

Aplicatii

Adezivul pentru Montaj Montagefix PU a fost dezvoltat pentru lipirea placilor si panourilor pe lemn, metal, piatra, beton, PVC dur, precum si a materialelor izolante cum ar fi polistiren EPS si XPS, poliuretan, vata minerala si vata de sticla.

Limitari: Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren si bituminoase.

Metoda de lucru

Aplicati adezivul din cartus pe o singura parte. Imbinati materialele care vor fi lipite, respectand intervalul corect de timp. Impiedicati orice deplasare intre suprafete. Aplicatii pentru panouri: aplicati Adezivul pentru Montaj Montagefix PU in snururi cu dimensiunea de 6 mm, la o distanta de 5 cm fata de margine si de aproximativ 20 – 40

cm una fata de celalalta. Presati imediat panoul pe perete cu fermitate. Poate fi necesara montarea unui suport timp de maxim 24 de ore. Scanduri, plinte si alte aplicatii: aplicati adezivul in mod egal in puncte sau in snururi la o distanta de 20 cm. Fixati materialul prin miscarea usoara a acestuia si prin aplicarea unei presiuni omogene. La final, apasati cu putere. Avand in vedere diversitatea suprafetelor, se recomanda realizarea de teste. Pentru informatii suplimentare, consultati Buletinele Tehnice disponibile in Baza de Cunostinte de pe pagina noastra de Internet www.denbraven.com.

Informatii suplimentare

Baza		Polyurethane
Densitate	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Rata de aplicare	@ Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Rezistenta la forfecare	N/mm2	12 MPa
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la temperatura		-30°C to +70°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Timp de formare a crustei	@ +23°C/50% RH	7 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (piscine)

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare (mediu si substrat): + 5°C la + 40°C. Toate suprafetele vor fi solide, curate, uscate si nu vor prezenta urme de praf si de grasime. Curatati particulele de pe suprafete. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare. Pentru o intarire corespunzatoare, este necesar ca unul dintre substraturi sa fie poros.

Curatare

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate cu PU Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Curatati-va mainile cu Den Braven Wipes. Termen de valabilitate: In ambalajul original nedeschis, pastrat in spatii uscate si racoroase, la temperaturi intre +



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

03-05-2024
12:39:40
CEST



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven ADEZIV MONTAJ MONTAGEFIX PU

Adeziv poliuretanic monocomponent puternic

5°C si + 25°C, termenul de valabilitate este de maximum 9 luni de la data fabricatiei. Depozitati recipientele in pozitie verticala.

Culori

- Alb Crem

Ambalare

- Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	A+ (Eurofins ISO 16000) EN 204 D4
--	--------------------------------------

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio gresala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

03-05-2024
12:39:40
CEST