



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY

Spuma poliuretanică profesională B1



Descrierea Produsului

SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY este o spuma poliuretanică monocomponentă pentru izolații în construcții, dezvoltată pentru etansarea elementelor de construcție. Den Braven PU-Gunfoam B1 se întărește în prezența umidității din aer și din substrat.

Beneficii

- Spuma poliuretanică profesională de calitate superioară

Aplicații

SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY a fost dezvoltată pentru umplerea rosturilor din jurul ramei de ferestre și a construcțiilor, peretilor despartitori, rosturilor la tavane și pardoseli, tubulaturilor și cablurilor la trecerea prin pereți și prin pardoseli. În general, SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY asigură o aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal și multe materiale plastice, EPS și XPS, spuma PU rigidă și uPVC.

Metoda de lucru

Temperatura tubului: +5°C până la +30°C (se recomandă o temperatură între +15°C și +25°C). Temperatura de aplicare (mediu și suprafețe): +5°C până la +35°C (se recomandă o temperatură între +15°C și +25°C). Țineți tubul cu supapă orientată în sus și fixați pistolul aplicator. Recomandăm gama de pistoale Den Braven. Agitați tubul cu putere înainte de utilizare, de cel puțin 20 de ori. Tubul se aplică cu valvă în jos. Pentru reglarea debitului de spumă, rotiți surubul din partea posterioară a pistolului. Umpleți cca. jumătate din rost și, în caz de umiditate scăzută, pulverizați ușor apă pe suprafață

și pe spuma imediat după aplicare. Spuma va expanda și va umple restul cavității. La montajul tocurelor de ferestre și uși, folosiți distanțiere și pene pentru fixarea tocurei timp de 24 de ore, până la întărirea completă a spumei. Protejați-vă ochii și purtați măști și îmbrăcăminte de lucru. Acoperiți pardoseala și mobilierul cu hârtie sau cu folie din plastic. Este necesară umplerea în mai multe straturi a rosturilor mai late și mai adânci de 4 cm. Timpul de așteptare între aplicații este de 15-30 de minute. Înainte de fiecare aplicare, pulverizați ușor cu apă. Aplicați numai în spații bine ventilate. Depozitați tubul în poziție verticală, la temperaturi între +5°C și +25°C. Recipient sub presiune! Protejați de lumina solară și nu expuneți la temperaturi mai mari de 50°C. Nu perforați și nu aruncați tubul în foc, chiar și după utilizare. Conține gaz propulsor inflamabil. Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent. Feriți de sursele de aprindere. Nu fumați. Pentru informații suplimentare, consultați Buletinele Tehnice disponibile în Baza de Cunoștințe aflată pe pagina noastră de Internet www.denbraven.com.

Informații suplimentare

Baza		Polyurethane
Celule închise		± 70%
Comportament la foc	DIN 4102-1	B1
Conductivitate termică		30-35 mW/m.K
Densitate		15-20 kg/m ³
Izolarea fonică a rostului		61db
Randament total de spumă	EN 17333-1	750 ml = 40-45 liter
Rezistență la temperatură		-40°C to +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +35°C
Timp de tăiere	EN 17333-3	20-40 minutes
Timp de întărire		80-100 minutes
Timp de tăiere	EN 17333-3	8-12 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitări

- Nu este recomandat pentru suprafețe din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și bituminoase



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

04-05-2024
18:44:53
CEST



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven SPUMA PU PISTOL FP B1 DB DIY

Spuma poliuretanică profesională B1

- Nu este adecvată pentru încărcarea continuă cu apă și pentru umplerea/injectarea spațiilor mari, goale, unde este disponibilă o umiditate insuficientă

Pregătirea și Finisarea suprafețelor

Suprafețele vor fi curate și nu vor prezenta urme de praf, ulei și grăsimi. Este important să se realizeze umezirea ușoară a suprafeței înainte de utilizare, pentru îmbunătățirea aderenței și a structurii celulare finisate a spumei.

Se poate vopsi

Permite vopsirea sau acoperirea cu etansant/ipsos după întărirea completă.

Curățare

Spuma proaspătă poate fi îndepărtată direct, folosind produsul Universal PU-Cleaner. După îndepărtarea surplusului de spumă, acesta poate fi curățat cu un cutit sau cu un spaclu, suprafața spumei putând fi apoi finisată.

Culori

- Roz

Ambalare

- Tub

Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să consultați [Pagina Detalii](#)

Produs

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între + 5°C și + 25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației, în spații uscate.

Certificări

	EN 1366-4:2006+A1:2010 EN 13501-2 Classification of fire resistance DIN 4102-1 Reaction to fire VOC emissions ISO 16000
--	--



EMICODE EC1 Plus – very low emission

Sanatate & Siguranță

Fisa cu Date de Sanatate și Siguranță a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării produsului. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Răspundere

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hârtie și digital, au la bază cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înainte de aplicarea produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicarea respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

04-05-2024
18:44:53
CEST