



Den Braven

Fisa tehnica

Mamut Mamut 2 in 1 Etansant si Adeziv

Adeziv si izolant hibrid, universal, de calitate superioara



Descrierea Produsului

Mamut 2 in 1 Etansant si Adeziv este un adeziv profesional de calitate superioara, bazat pe tehnologia polimerilor hibridi, care se intareste sub actiunea umiditatii, formand un izolant elastic rezistent.

Beneficii

- Rezistent, permanent elastic
- Lipire universala pentru utilizari la interior si exterior
- Intarire rapida
- Aplicabil si pe suport umed
- Nu contine izocianatisolventi si siliconi
- Nu se contracta si nu formeaza bule
- Rezistenta buna la apa
- Adera perfect fara amorsa la majoritatea suprafetelor, chiar si la cele umede
- Intarire neutra, aproape inodora
- Poate fi sablat si slefuit dupa intarirea completa
- Nu este coroziv pentru metale
- Rezistenta mecanica ridicata si coeficient de elasticitate ridicat
- Absoarbe vibratiile acustice si mecanice

Aplicatii

Produs special dezvoltat ca un adeziv de constructii universal pentru interior si exterior, la aplicatii pe metal, beton, lemn: masina, rulota, remorci, barci, utilaje, HVAC, oțel, rame de ferestre, mobilier interior, panouri sandwich, pasarele, etc.

Metoda de lucru

Aplicati in snururi verticale, aflate la distanta de 10-20 cm intre ele. Fixati materialele in pozitie si apasati cu putere pentru a va asigura ca grosimea adezivului este de minim 2-3 mm intre material si suprafata. Nu aplicati adezivul in puncte! Pentru intrebari suplimentare, contactati departamentul nostru tehnic.

Informatii suplimentare

Alungire la rupere	DIN 53504 S2	350%
Baza		Hybrid
Curgere	ISO 7390	< 2 mm
Densitate	ISO 1183-1	1,56 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505 3 sec.	52
Miscarea rostului		25%
Modul de elasticitate 100 %	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Rata de aplicare	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	100-300 g/min
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la intindere	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²
Rezistenta la temperatura		-40°C to +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Timp de formare a crustei	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

Acestea sunt valori tipice



Den Braven

Fisa tehnica

Mamut Mamut 2 in 1 Etansant si Adeziv

Adeziv si izolant hibrid, universal, de calitate superioara

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este recomandat pentru piatra naturala si oglinzi
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (piscine)

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Curatati suprafetele cu Den Braven Cleaner. Produsul adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea suprafetelor neporoase. Suprafetele poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testati intotdeauna aderența înainte de aplicare. Utilizati Den Braven Finisher pentru netezirea rostului.

Se poate vopsi

Mamut 2 in 1 Etansant si Adeziv permite aplicarea perfecta a vopselelor pe baza de apa si a majoritatii vopselelor bicomponente. Este posibil ca vopselele sintetice sa se usuce mai lent. Se recomanda testarea compatibilitatii cu vopseaua anterior aplicarii. La acoperirea Produsul cu vopsea (nu este necesar), recomandam sablarea etansantului si a suprafetelor de imbinare. Pentru rezultate optime, recomandam vopsirea dupa cateva zile de la aplicare.

Curatare

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate folosind Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes.

Culori

- Alb
- Maro
- Negru
- Gri

Ambalare

- Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, depozitat in spatii uscate.

Certificari

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
	EN 15651-3: S XS3 Emission Certificate M1
	Emicode EC1 Plus
	ISEGA
	A+ French VOC Regulation

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.



Den Braven

Fisa tehnica



Mamut Mamut 2 in 1 Etansant si Adeziv

Adeziv si izolant hibrid, universal, de calitate superioara

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

28-04-2024
00:30:03
CEST