



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven PLASTERBOARD FILLER

Chit de umplere ultrasor, gata de utilizare, cu contractie foarte mica



Descrierea Produsului

Plasterboard Filler este un chit de umplere ultrasor, gata de utilizare, fara contractie si un compus de izolare destinat umplerii si repararii crapaturilor si gaurilor din pereti si tavane.

Beneficii

- Ultrasor
- Aproape fara contractie
- Permite acoperirea cu vopsele pe baza de apa si sintetice
- Permite slefuirea dupa intarire
- Usor de aplicat
- Usor de curatat
- Nu este coroziv pentru metale

Aplicatii

Plasterboard Filler a fost dezvoltat in mod special pentru umplerea, de la prima aplicare, a rosturilor si gaurilor din pereti si tavane de gips-carton, pentru aplicatii la interior. De asemenea, pentru umplerea, repararea si netezirea, de la prima aplicare, a gaurilor si crapaturilor din straturile de beton, gips-carton, zidarie de caramida si stuc. Pentru rezultate optime si rapide, aplicarea se va face fara a presa izolantul pe suprafata.

Metoda de lucru

Pentru rezultate optime, produsul se va aplica fara presiune.

Informatii suplimentare

Baza	ISO 7390	Acrylic dispersion
Contractie		<5%
Curgere		< 2 mm
Densitate		0,60 g/ml
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicare	@ +23°C/50% RH	+5°C to +30°C
Timp de formare a crustei		5 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa
- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate, sa nu prezinte urme de praf si grasimi. Se va curata suprafata de toate particulele in suspensie, iar suprafata poroasa nu trebuie sa fie absolut uscata. suprafetele foarte poroase, ca de exemplu gipsul, BCA-ul, calcarul etc, trebuie sa fie acoperite cu amorsa, in raport de 1 parte Plasterboard Filler si 2 parti apa. Se recomanda realizarea unor teste de aderenta anterior aplicarii. Finisati si neteziti cu apa.

Se poate vopsi

Plasterboard Filler permite vopsirea dupa uscarea completa a etansantului. In timpul intaririi, produsul se va contracta, ceea ce poate conduce la craparea vopselei. Acoperire excelenta cu vopsea pe baza de apa si sintetica. Acoperirea cu vopsea densa pe baza de apa poate cauza aparitia crapaturilor. Se recomanda testarea compatibilitatii cu vopseaua anterior aplicarii.



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven PLASTERBOARD FILLER

Chit de umplere ultrasor, gata de utilizare, cu contractie foarte mica

Curatare

Ustensilele pot fi curatate cu apa dupa utilizare. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes si/sau cu apa si sapun.

Culori

- Alb

Ambalare

- Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	EN 13963: 1A
	M1
	Emicode EC1 Plus

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

Better
results
through
knowledge