



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven ADEZIV PU POLISTIREN PISTOL MEGA 870ML

Adeziv profesional tip spuma poliuretanică B3 pentru sistemele de izolare externă a fatadelor



Descrierea Produsului

Adeziv poliuretanic monocomponent, cu expansiune redusă, destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade (EWI - Exterior Wall Insulation / EIFS - Exterior Insulation Finishing System). Produsul nu se dizolvă după întărire. Produsul este rezistent la apă, la descompunere, este permanent elastic și permite finisarea. Are o structură foarte bună și o capacitate excelentă de aderență începând de la +5°C. Produsul face parte din portofoliul intitulat Soluții Durabile pentru Case Pasive. Aceste produse sunt testate din punct de vedere al transferului termic, permeabilității la apă și pierderilor de aer. Dacă este aplicat corect, acest produs contribuie la economia de energie în clădiri, concept cunoscut sub denumirea de "case pasive și case neutre din punct de vedere energetic".

Beneficii

- Clasificare la foc B3
- Lipirea eficientă a plăcilor izolante pentru fațade
- Reduce timpul de lucru
- Nu necesită apă sau mixare pe șantier.
- Nu necesită electricitate
- Reduce spațiul de depozitare pe șantier
- Prietenos cu mediul, față de adezivii tradiționali pe bază de ciment

Aplicații

Produsul poate fi utilizat pentru lipirea foarte eficientă și asamblarea plăcilor din polistiren (EPS, EPS-P, XPS etc.), din spuma poliuretanică rigidă (PUR/PIR) și din fibre minerale pe beton, ipsos și zidărie, precum și pentru umplerea rosturilor dintre plăcile izolante.

Metoda de lucru

Temperatura tubului: +5°C până la +30°C (se recomandă o temperatură între +15°C și +25°C). Temperatura de aplicare (mediu și suprafețe): +5°C până la +35°C (se recomandă o temperatură între +15°C și +25°C). Țineți tubul cu supapă orientată în sus și fixați pistolul aplicator. Recomandăm gama de pistoale Den Braven. Agitați tubul cu putere înainte de utilizare, de cel puțin 20 de ori. Tubul se aplică cu valvă în jos. Pentru reglarea debitului de spumă, rotiți surubul din partea posterioară a pistolului. Protejați-vă ochii și purtați măști și îmbrăcăminte de lucru. Depozitați tubul în poziție verticală, la temperaturi între +5°C și +25°C. Recipient sub presiune! Protejați de lumina solară și nu expuneți la temperaturi mai mari de 50°C. Nu perforați și nu aruncați tubul în foc, chiar și după utilizare. Conține gaz propulsor inflamabil. Nu pulverizați pe o față deschisă sau pe orice material incandescent. Feriți de sursele de aprindere. Nu fumați. Pentru informații suplimentare, consultați Buletinele Tehnice disponibile în Baza de Cunoștințe aflată pe pagina noastră de Internet www.denbraven.com.

Informații suplimentare

Baza		Polyurethane
Densitate		18-25 kg/m ³
Rezistența la temperatură		-40°C to +90°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +35°C
Timp de întărire		80-100 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitări

- Nu este recomandat pentru suprafețe din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și bituminoase
- Nu este adecvată pentru încărcarea continuă cu apă și pentru umplerea/injecția spațiilor mari, goale, unde este disponibilă o umiditate insuficientă



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven ADEZIV PU POLISTIREN PISTOL MEGA 870ML

Adeziv profesional tip spuma poliuretanica B3 pentru sistemele de izolare externa a fatadelor

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Suprafetele trebuie sa fie curate, sa nu prezinte urme de ulei si grasime. Umeziti (pulverizati) usor suprafetele cu ajutorul unui spray cu apa. La temperaturi scazute, lasati recipientul sa ajunga la temperatura camerei anterior folosirii. Insurubati tubul pe un pistol de spuma tip NBS. Agitati tubul cu putere inainte de folosire (de cel putin 20 de ori). Protejati-va ochii si purtati manusi si echipament de lucru. Acoperiti tapiteria, covoarele si mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Lipiti placile izolante prin alinierea acestora, folosind PU Thermo Adhesive B3 la o distanta de 2-4 cm fata de margini. Nu lasati spatii goale. Aplicati cel putin un snur de adeziv in mijlocul placii, in pozitie verticala. Lipiti placa la cateva minute de la aplicarea adezivului si aduceti in pozitia dorita. Planeitatea se poate remedia in termen de max. 20 de minute de la lipire, in functie de temperatura ambientala (mediu si suprafata). In fisa tehnica este prezentata detaliat modalitatea de aplicare.

Se poate vopsi

Permite vopsirea sau acoperirea cu etansant/ipsos dupa intarirea completa.

Curatare

Spuma proaspata poate fi indepartata direct, folosind produsul Universal PU-Cleaner. Dupa indepartarea surplusului de spuma, acesta poate fi curatat cu un cutit sau cu un spaclu, suprafata spumei putand fi apoi finisata.

Culori

- Galben

Ambalare

- Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	FEICA member TR046 VOC emissions ISO 16000
	EMICODE EC1 Plus – very low emission

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

28-04-2024
10:16:25
MDT