



Den Braven

Fisa tehnica

Den Bit Styro Fix

Adeziv pentru polistiren



Descrierea Produsului

Este un adeziv hidroizolator bituminos modificat, prin adaugarea de cauciuc sintetic cu bitum si de compusi chimici, in scopul imbunatatirii aderenței la suprafetele din polistiren, la suprafetele bituminoase si din beton, precum si la otelul inoxidabil, putând fi utilizata, de asemenea, si pe suprafete usor umede. Contine un solvent organic care nu ataca polistirenul. Sigur in contact cu polistirenul. Rezistent la acizii slabi si la substantele alcaline. Pentru pereti verticali, fara curgerea substantei. Pentru suprafetele uscate si umede. Pentru beton, zidarie de caramida, lemn, metal si carton bituminat.

Beneficii

- Adeziv pentru polistiren si membrane bituminoase
- Pentru suprafete verticale – nu curge
- Se aplica si pe suprafete umede
- Pentru placi din polistiren si membrane bituminoase
- Se aplica pe beton, tencuiala, zidarie, lemn

Aplicatii

Pentru lipirea placilor de polistiren, a panourilor din mai multe straturi (polistiren si strat bituminat); pentru lipirea vatei minerale, precum si a altor materiale termoizolante pe suprafete din beton, suprafete bituminate, acoperisuri bituminate (carton bituminat), tabla, etc.; pentru lipirea cartonului bituminat pe suprafetele din beton si pentru lipirea cartonului bituminat pe carton bituminat; pentru hidroizolarea partilor subterane ale cladirilor. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisa cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

Metoda de lucru

Materialul va fi depozitat la temperatura camerei (+ 5°C / + 25°C) in ziua dinaintea folosirii daca este transportat in conditii de temperaturi negative si in special inainte de utilizarea acestuia la temperaturi scazute. Nu se vor adauga substante in material. Atentie! Montajul pe verticala a membranelor bituminoase cu o greutate mai mare, impun ancorarea mecanica. Lipirea placilor de polistiren pe suprafata: Suprafata va fi lipita in puncte cu adeziv Den Bit STYRO FIX (10-12

puncte per 0,5 m2) sau in cordoane, cu ajutorul unei gletiere zimtate late de 8-10 cm, asigurând o grosime a materialului de aproximativ 2mm si distanta intre cordoane de 15-20 cm. Pentru suprafete mai mari se recomanda fixarea mecanica a polistirenului, utilizand dibluri din plastic sau metal. Lipirea cartonului bituminat asfaltat pe suprafata si pe carton bituminat: Se va aplica un strat de acoperire Den Bit STYRO FIX pe suprafata tratata cu strat de Den Bit Grund W3 (pentru suprafetele din ciment sau pentru cartonul bituminat invecitat), pe intreaga suprafata a cartonului asfaltat nou, se va astepta intre 15 si 20 de minute, apoi se aplica membrana pe pozitie si se preseaza cu putere pe suprafata. Marginile membranei se vor suprapune pe o latime de min. 10cm. Dupa lipire, se va aplica Den Bit STYRO FIX pe imbinare. Se va proceda conform instructiunilor de mai sus pentru lipirea membranelor noi. Atentie! Montajul pe verticala a membranelor bituminoase cu o greutate mai mare, impun ancorarea mecanica. Lipirea vatei minerale si bazaltice si a altor materiale termoizolante pe suprafata: Suprafata si vata minerala vor fi tratate cu strat de imbinare Den Bit Grund W3 pe partea de lipit. Dupa uscarea stratului de primer, se va aplica un strat de adeziv Den Bit STYRO FIX cu ajutorul unei mistrii zimtate (cu zimti inalti de 4 mm) sau in cordoane late de aproximativ 8-10 cm si situate la o distanta de 15-20 cm unul de altul. Dupa aproximativ 15-20 minute de asteptare, se va realiza lipirea prin presarea vatei minerale pe suprafata.

Informatii suplimentare

Baza		Bitumen
Temperatura de aplicare		+5°C / +35°C
Timp de intarire		24h, depending on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Acoperis cu membrana bituminoasa (carton asfaltat gudronat) invecitat – suprafata va fi curatata de impuritati (praf, rugina), nu va



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

28-04-2024
23:12:44
MDT



Den Braven

Fisa tehnica

Den Bit Styro Fix

Adeziv pentru polistiren

prezenta margini ascutite si apa baltita. Produsul nu va fi supus la conditii de inghet si nu va aplicat pe suprafete inghetate; suprafata poate fi usor umeda. Suprafetele casante si exfoliate, cu aderenta slaba vor fi indepartate. Se va taia un X in bulele de aer formate sau in zonele fara aderenta, apoi se va fixa folosind DenBit STYRO FIX. Fisurile minore din suprafata asfaltica vor fi acoperite folosind acelasi material. Suprafata va fi acoperita cu un strat de Den Bit Grund W3. Suprafata din beton si zidarie de caramida – zidaria de caramida va fi tencuita, iar praful si marginile ascutite vor fi indepartate. Toate gaurile existente pe suprafata (de ex. adâncituri, crapaturi etc.) vor fi acoperite cu mortar din ciment sau cu mortar pentru reparatii rapide; suprafetele poroase vor fi nivelate folosind mortar pentru ciment. Toate colturile si muchiile (zonele de contact dintre pereti, punctele de contact cu fundatii in elevatie etc.) vor fi rotunjite folosind asa-numitele muchii oblice realizate din mortar pentru ciment. Tencuiala noua si betonul se hidroizoleaza dupa intarirea completa. Suprafata va fi tratata cu Den Bit Grund W3 inaintea aplicarii stratului hidroizolator DenBit Hydroseal W6 sau a Den Bit STYRO FIX. Tabla metalica cutata – suprafata va fi curatata de impuritati. Toate straturile ne-adezive (uleiuri, praf, impuritati) vor fi curatate, precum si straturile exfoliate de vopsea, lac, urmele de coroziune. Suprafata va fi tratata cu agent anti-coroziv. Suprafetele foarte fine vor fi slefuite cu o banda abraziva fina.

Curatare

Material: benzina, agent organic de dizolvare, agent de curatare M.E.K. Maini: apa si sapun, crema de maini.

Culori

- Negru

Ambalare

- Galeata

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original, nedeschis.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si intelesă anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la

cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

28-04-2024
23:12:44
MDT