



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Gasket Sealant

Silicon acetoxi rezistent la temperaturi ridicate



Descrierea Produsului

Gasket Sealant, cunoscut sub denumirea "garnitura lichida" este un etansant siliconic pe baza de acid acetic, rezistent la temperaturi ridicate, cu intarire sub actiunea umiditatii, formand un izolant elastic rezistent.

Beneficii

- Rezista la temperaturi ridicate de pana la 300°C

Aplicatii

Gasket Sealant a fost dezvoltat in mod special pentru aplicatii de garnituri cu formare in procesul de aplicare, pentru etansarea usilor de cuptor, a plitelor de gatit, a cuptoarelor industriale si a rosturilor, unde se dezvolta o temperatura ridicata. Exemple: canale de evacuare apa calda, termostate, pompe, tevi de incalzire si garnituri pentru joasa presiune la componentele de motoare.

Metoda de lucru

Grosimea minima a stratului este de 2 mm. Pentru alte intrebari, contactati serviciul nostru tehnic.

Informatii suplimentare

Alungire la rupere	DIN 53504 S2	400%
Baza		Acetoxi
Curgere	ISO 7390	< 2 mm
Densitate	ISO 1183-1	1,08 g/ml
Duritate Shore-A	DIN 53505	29
Modul de elasticitate 100 %	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Rata de aplicare	@ Ø3 mm/6,3 bar	250 g/min
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la intindere	DIN 53504 S2	2,10 N/mm ²
Rezistenta la temperatura		-40°C to +260°C
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Timp de formare a crustei	DBTM 16	15-20 minutes @ +23°C/50% RH
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	2mm/24 hours

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare intre +5°C si +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Curatati suprafetele cu Den Braven Cleaner. Gasket Sealant adera perfect fara utilizarea unei amorse la majoritatea suprafetelor neporoase. Suprafetele foarte poroase vor fi pre-tratate cu Primer B1. Testati intotdeauna aderența înainte de aplicare. Utilizati Den Braven Finisher pentru netezirea rostului.

Se poate vopsi

Gasket Sealant nu se vopseste.



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Gasket Sealant

Silicon acetoxi rezistent la temperaturi ridicate

Curatare

Materialul neintarit si ustensilele pot fi curatate folosind Cleaner.
Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes.

Culori

- Roșu

Ambalare

- Cartus
- Blister

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a

raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

02-05-2024
14:55:32
CEST