



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven PU Foam Extra iarna

Spuma poliuretanică de iarnă Extra, pentru aplicare manuală



Descrierea Produsului

PU Foam Extra iarna este o spuma poliuretanică monocomponentă pentru izolații în construcții, dezvoltată pentru etansarea elementelor de construcții. PU Foam Extra iarna se întărește în prezența umidității din aer și din substrat.

Beneficii

- Spuma poliuretanică profesională de calitate superioară
- Aplicabilă în sezonul rece (pană la -15°C)

Aplicații

PU Foam Extra iarna a fost dezvoltată pentru umplerea rosturilor din jurul ramelor de ferestre și a construcțiilor, peretilor despartitori, rosturilor la tavane și pardoseli, tubulaturilor și cablurilor la trecerea prin pereti și prin pardoseli. În general, asigură o aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal și multe materiale plastice, EPS și XPS, spuma PU rigidă și uPVC.

Metoda de lucru

Temperatura de aplicare (mediu și suprafețe): -15°C până la $+35^{\circ}\text{C}$ (se recomandă o temperatură între $+10^{\circ}\text{C}$ și $+25^{\circ}\text{C}$). La temperaturi scăzute, lăsați tubul să ajungă la temperatura camerei anterior folosirii. Țineți tubul cu supapă orientată în sus și fixați tubul adaptor. Agitați tubul cu putere înainte de utilizare, de cel puțin 20 de ori. Tubul se aplică cu valvă în jos. Umpleți cca. jumătate din rost și, în caz de umiditate scăzută, pulverizați ușor apă pe suprafața și pe spuma imediat după aplicare. Spuma va expanda și va umple restul cavității. La montajul tocurelor de ferestre și uși, folosiți distanțiere și

pene pentru fixarea tocului timp de 24 de ore, până la întărirea completă a spumei. Protejați-vă ochii și purtați măști și îmbrăcăminte de lucru. Acoperiți pardoseala și mobilierul cu hârtie sau cu folie din plastic. Aplicați numai în spații bine ventilate. Depozitați tubul în poziție verticală, la temperaturi între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+25^{\circ}\text{C}$. Recipient sub presiune! Protejați de lumina solară și nu expuneți la temperaturi mai mari de 50°C . Nu perforați și nu aruncați tubul în foc, chiar și după utilizare. Conține gaz propulsor inflamabil. Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau pe orice material incandescent. Feriți de surse de aprindere. Nu fumați. Pentru informații suplimentare, consultați Buletinele Tehnice disponibile în Baza de Cunoștințe aflată pe pagina noastră de Internet www.denbraven.com.

Informații suplimentare

Baza		Polyurethane
Celule închise		$\pm 70\%$
Comportament la foc		B3
Conductivitate termică		30-35 mW/m.K
Densitate		20-30 kg/m ³
Randament total de spumă	EN 17333-1	750 ml = 25-30 liter
Rezistență la temperatură		-40°C to $+90^{\circ}\text{C}$
Stabilitate dimensională	EN 17333-2	$-5\% < \Delta S < 0\%$
Temperatura de aplicare		-15°C to $+35^{\circ}\text{C}$
Timp de tăiere	EN 17333-3	60-80 minutes
Timp de întărire		100-120 minutes
Timp de tăiere	EN 17333-3	10-15 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitări

- Nu este recomandat pentru suprafețe din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și bituminoase
- Nu este adecvată pentru încărcarea continuă cu apă și pentru umplerea/injecția spațiilor mari, goale, unde este disponibilă o umiditate insuficientă



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

29-04-2024
01:56:28
CEST



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven PU Foam Extra iarna

Spuma poliuretanică de iarnă Extra, pentru aplicare manuală

Pregătirea și Finisarea suprafeței

Suprafețele vor fi curate și nu vor prezenta urme de praf, ulei și grăsimi. Este important să se realizeze umezirea ușoară a suprafeței înainte de utilizare, pentru îmbunătățirea aderenței și a structurii celulare finisate a spumei.

Se poate vopsi

Permite vopsirea sau acoperirea cu etansant/ipsos după întărirea completă.

Curățare

Spuma proaspătă poate fi îndepărtată direct, folosind produsul Universal PU-Cleaner. După îndepărtarea surplusului de spumă, acesta poate fi curățat cu un cutit sau cu un spaclu, suprafața spumei putând fi apoi finisată.

Culori

- Verde

Ambalare

- Tub

Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să cautați Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în spații uscate.

Certificări

	EMICODE EC1 Plus – very low emission
---	--------------------------------------

Sanatate & Siguranță

Fisa cu Date de Sanatate și Siguranță a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării produsului. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hartie și digital, au la bază cunoștințele și experiența detinute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

29-04-2024
01:56:28
CEST