



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven SPUMA PU PISTOL CONTROL

Spuma poliuretanică cu expansiune redusă



Descrierea Produsului

Spuma poliuretanică monocomponentă pentru izolații în construcții, dezvoltată pentru realizarea unor etansări eficiente între elementele de construcție. Se întărește în prezența umidității din aer și din materiale. Aceasta asigură atât stabilitatea, cât și flexibilitatea elementelor fixate. Control bun al extrudării, datorită utilizării pistolului. Formula specială, creată special pentru expansiune controlată, astfel încât să nu deformeze profilele tamplăriei din PVC, lemn, aluminiu și tocurele ușilor în timpul montajului.

Beneficii

- Spuma poliuretanică profesională de calitate superioară, cu expansiune controlată
- Clasa B3

Aplicații

Produsul poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli. Rosturile perimetrale din jurul cadrelor de uși și ferestre. Umplerea golurilor în jurul țevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane. În general, produsul are o aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Limitări: Nu este recomandat pentru aplicare pe suprafețele supuse acțiunii apei și pentru umplerea spațiilor închise. Nu adera la Silicon, Politetrafluoretilenă (PTFE), Polietilenă (PE), Polipropilenă (PP) și suprafețe contaminate cu grăsimi sau uleiuri. Produsul asigură o barieră împotriva umezelii, dar permite migrarea vaporilor de apă prin adeziv. Acest produs nu trebuie utilizat în condiții de ventilație slabă,

decat dacă se întrebuintează o mască de protecție cu un filtru adecvat pentru gaze (și anume de tip A1, în conformitate cu standardul EN 14387). Ambalajul conține mănuși de protecție, care vor fi utilizate doar pentru Spuma Poliuretanică. Anterior folosirii: Nu utilizați mănuși deteriorate. Scoateți-le din folie și umflați-le cu aer pentru a verifica dacă sunt etanșe. Atenție la unghiile lungi sau la bijuterii, întrucât acestea pot deteriora mănușile. Ulterior folosirii: Nu atingeți mănușile pe exterior în timp ce le îndepărtați de pe mâini. Aruncați imediat mănușile folosite.

Metoda de lucru

Rosturile mai late și mai adânci de 4 cm trebuie umplute în mai multe straturi succesive. Timpul de așteptare dintre aplicații este de 15-30 de minute. Anterior fiecărei aplicări, umeziți ușor cu apă prin pulverizare. Pentru o prezentare generală completă, consultați pagina noastră de Internet sau contactați Den Braven.

Informații suplimentare

Baza		Polyurethane
Celule închise		± 70%
Comportament la foc		B3
Conductivitate termică		30-35 mW/m.K
Densitate		18-25 kg/m3
Izolarea fonică a rostului		62 dB
Randament total de spumă	EN 17333-1	700 ml = 40-45 liter
Rezistență la temperatură		-40°C to +90°C
Stabilitate dimensională	EN 17333-2	-5% < DS < 0%
Temperatura de aplicare		+5°C to +35°C
Timp de tăiere	EN 17333-3	20-40 minutes
Timp de întărire		80-100 minutes
Timp de tăiere	EN 17333-3	8-12 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitări

- Nu este recomandat pentru suprafețe din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren și bituminoase



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

27-04-2024
14:25:22
MDT



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven SPUMA PU PISTOL CONTROL

Spuma poliuretanică cu expansiune redusă

- Nu este adecvată pentru încărcarea continuă cu apă și pentru umplerea/injectarea spațiilor mari, goale, unde este disponibilă o umiditate insuficientă

Pregătirea și Finisarea suprafețelor

Suprafețele trebuie să fie curate, să nu prezinte urme de ulei, grăsimi și praf. Umeziți (pulverizați) ușor suprafețele cu ajutorul unui spray cu apă. Temperatura minimă a tubului este de +5°C (temperatura ideală este de +20°C). Scoateți capacul și insurubați pistolul pe tub. Agitați ansamblul tub-pistol înainte de folosire (de cel puțin 30 de ori). Protejați-vă ochii și purtați măști și echipament de lucru. Acoperiți tapiteria, covoarele și mobilierul cu hârtie sau folie din plastic. Aplicația se realizează cu poziția tubului în sus; apăsați trăgaciul pistolului. Umpleți aproximativ 50-60% din rost, deoarece spuma se expandează. Spuma proaspătă poate fi îndepărtată direct, cu ajutorul Universal PU-Cleaner. După întărire, puteți îndepărta surplusul de spumă cu ajutorul unui cutit sau spaclu, iar ulterior puteți finisa suprafața spumei.

Se poate vopsi

Permite vopsirea sau acoperirea cu ipsos, chit de cutit, tencuială sau etansant acrilic.

Curățare

Spuma proaspătă poate fi îndepărtată direct, cu ajutorul Den Braven Universal PU-Cleaner. După întărire, surplusul de spumă poate fi îndepărtat cu ajutorul unui cutit sau al unui spaclu, iar ulterior suprafața spumei poate fi finisată.

Culori

- Galben

Ambalare

- Tub

Pentru specificațiile produsului, vă rugăm să consultați Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

În ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în spații uscate.

Certificări

	ISO 717-1 Joint Sound Insulation EN 12667 Thermal Performance DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
	EMICODE EC1 Plus – very low emission

Sanatate & Siguranță

Fisa cu Date de Sanatate și Siguranță a Produsului trebuie citită și înțeleasă anterior utilizării produsului. Aceasta poate fi pusă la dispoziție la cerere și poate fi găsită și pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Răspundere

Bostik garantează faptul că produsul său respectă specificațiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informațiile din acest document, precum și din toate publicațiile noastre în format hârtie și digital, au la bază cunoștințele și experiența deținute de noi la momentul actual. Bostik nu își asumă răspunderea pentru nicio greșală, inexactitate sau eroare de editare, rezultată în urma schimbărilor tehnologice sau a cercetărilor efectuate între data eliberării prezentului document și data achiziționării produsului. Bostik își rezervă dreptul de a efectua modificări ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligația de a se familiariza cu informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înaintea aplicării produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii noștri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

27-04-2024
14:25:22
MDT