



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw High Tack

İlk tutunma gücü çok yüksek, hibrit esaslı yapıştırıcı



Ürün tanımları

Zwaluw High Tack yüksek kalitede, ilk tutunma mukavemeti çok yüksek, tek bileşenli, nem ile kürlenerek kalıcı elastik kauçuk yapıya dönüşen hibrit esaslı yapıştırıcıdır.

Avantajları

- Son derece yüksek ilk tutunma gücü
- Kürlenme sırasında sabitleme veya destek gerekli değildir
- Yüksek mekanik direnç, son mukavemet ve E-modülü
- İzosiyanat, ftalat, çözücü ve silikon içermez
- Kalıcı elastikiyet
- Hacim kaybına uğramaz, kabarcık oluşturmaz
- Metallerle karşı aşındırıcı değil
- Nötr kürlenir, neredeyse kokusuzdur
- Neme ve hava şartlarına karşı iyi direnç gösterir
- Çoğu, nemli yüzeylerde astar olmadan mükemmel bir şekilde yapışır

Uygulamalar

Taş, beton, aynalar, cam, alçı levha, PU, PVC, sert plastik, emaye, seramik, bakır, kurşun, çinko, kalay, alüminyum gibi pek çok yapı malzemesinin yapıştırılmasında evrensel bir yapıştırıcı olarak özel olarak geliştirilen Zwaluw High Tack, Metaller, alaşımlar, paslanmaz çelik, HPL ve çimento elyaf panelleri (1), ahşap ve boya sistemleri.

Açıklama (1)

HPL ve çimento elyaf panellerinin yapıştırılması için, www.denbraven.com web sitemizdeki Bilgi bankasındaki Teknik Bültenler'e bakınız.

Kullanım Tarifleri

Yapıştırıcıyı V şekili verilmiş uçlar yardımıyla, 10-20 cm aralıklarla dikey şeritler halinde kürlenme için yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde uygulayın. Malzemeleri olması gereken konuma getirin ve yapıştırıcının kalınlığının malzeme ile yüzey arasında en az 2-3 mm olmasını sağlayacak şekilde iyice bastırın. Yapışkanı noktasal olarak uygulamayın! Yüksek ilk tutunma mukavemetinin sağladığı avantaj nedeniyle kürlenme sırasında genellikle destek gerekli değildir. Daha fazla bilgi için teknik departmanımıza başvurunuz.

İlave bilgiler

% 100 Modül	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Isı dayanımı		-40°C to +90°C
Kabuk oluşumu	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Kopmada uzama	DIN 53504 S2	350%
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sertlik	DIN 53505 3 sec.	55
Uygulama oranları	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
Yoğunluk	ISO 1183-1	1,55 g/ml
İçerik esası		Hybrid

Bunlar tipik değerlerdir



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

17-05-2024
13:18:19
CEST



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw High Tack

İlk tutunma gücü çok yüksek, hibrit esaslı yapıştırıcı

Kısıtlamalar

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Sürekli su yükü için uygun değildir
- Hareket derzleri için uygun değildir
- Klorürlerle (havuzlar) birlikte uygun değildir

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Zwaluw High Tack'in yapısı nedeniyle V şekili verilmiş uçlar ile birlikte doğru iletim kabiliyetine sahip bir silikon tabancası ile kullanılması önerilir. Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel bir şekilde yapışır. Gözenekli yüzeylerde Zwaluw Primer B1 ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test ediniz.

Temizlik

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik yollarla temizlenebilir.

Renkler

- Beyaz

Ambalaj

- Kartuş

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	Emicode EC1 Plus
	M1
	A+ French VOC Regulation
	ISEGA

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

17-05-2024
13:18:19
CEST