



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Compress Band BG1

Doyurulmuş poliüretan derz sızdırmazlık bantı



Ürün tanımları

Sıkıştırılmış rulolar halinde poliüretan esaslı, akrilik yapıştırıcı ile takviye edilmiş, tek tarafı yapışkanlı, yardımcı katkı ve dolgu ajanları içeren, derz sızdırmazlık bantı. Uygulandıktan sonra yavaşça genişleyerek doldurma işlemi tamamlanır. En az %30 oranında genişleyen sıkıştırılmış köpük 600 Pa basınca kadar su yalıtımı sağlar.

Avantajları

- 600 Pa yüksek basınçta su yalıtımı
- Ses yalıtım değeri: RST,W max. 59 dB
- Dayanıklı birincil ve sınır derzlerde kullanılabilir
- Isı iletkenlik: $\lambda=0,0429$ W/mK
- B1 sınıfında yapı malzemesi
- Uzun süre hava koşullarına dayanıklılık

Uygulamalar

Genel amaçlı, yapı mühendisliği uygulamalarında kullanılan derz sızdırmazlık malzemesidir. Cam ve ahşap uygulamalarda, prefabrik yapılarda, duvar, çerçeve ve beton elemanları arasında kullanılabilir. Bağlantı ve genişleme derzlerinde ve çatı uygulamalarında sızdırmazlık sağlayıcı malzeme olarak kullanılır. İç mekanlarda uygulanarak iyi ses yalıtımı sağlar. Hava sızdırmazlık uygulamalarda ve pasif ev modeli oluşturmak için gerekli sızdırmazlık uygulamalarında Zwaluw Compress Band 2D veya Zwaluw Window Foil Interior ile beraber kullanılabilir.

Kullanım Tarifleri

Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir veya Den Braven ile iletişime geçebilirsiniz.

İlave bilgiler

Geçirgenlik	EN 1026	$a = 0,2900 \text{ m}^3/\text{h.m}$
Isı dayanımı		- 0°C to +100°C, max. +130°C briefly
Kopmada uzama		> 200%
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sd-değer		< 0,5 m
Ses yalıtımı		59 dB; RST,W
Sıkıştırma faktörü		minimal 20
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +30°C
Yangın dayanımı		B1
Yoğunluk		120-150 kg/m3

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulanacak yüzey temiz, kuru ve toz, yağ, gres ve yapışmayı önleyecek diğer yabancı maddelerden temizlenmiş olmalıdır. Ön uyumluluk testi yapılması önerilir. Zwaluw Cleaner ile yüzey iyice temizlenmelidir.

Boyanabilirlik

Su esaslı ve iki bileşenli boyalar ile mükemmel şekilde boyanabilir. Sentetik esaslı boyaların daha yavaş kurur. Uygulamadan önce ön uyumluluk testi yapılması önerilir.

Temizlik

Yüzeyler Zwaluw Cleaner kullanılarak temizlenebilir.

Renkler

- Antrasit



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

19-05-2024
13:39:48
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Teknik bilgi formları

Zwaluw Compress Band BG1

Doyurulmuş poliüretan derz sızdırmazlık bantı

Ambalaj

- Rol

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	SKH BRL 2802 KOMO A+ (Eurofins ISO 16000)
	Emicode EC1 Plus

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikler garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

19-05-2024
13:39:48
CEST