



Den Braven

Teknik bilgi formları

Mmost Mmost Akrilik Mastik

Yüksek kaliteli su bazlı akrilik mastik



Ürün tanımları

Mmost akrilik mastik, akrilik dispersiyon esaslı, yüksek kalitede mastiktir. Uygulamadan sonra yapısındaki suyun buharlaşması ile yumuşak plastik elastik kauçuk bir yapıya kavuşur.

Avantajları

- Su bazlı ve sentetik boyalarla boyanabilir
- Çoğu, hatta hafif nemli yüzeylerde astar kullanmadan mükemmel yapışır
- Çok amaçlı ekonomik akrilik mastik
- Neredeyse hiç kokmaz
- Kolay uygulanır ve temizlenir
- Metallere karşı aşındırıcı değildir

Uygulamalar

Mmost akrilik mastik, merdiven, duvar, tavan, süpürgelik, pencere, ahşap ve metal pencere çerçeveleri, beton ve tuğla arasındaki bağlantı derzlerini sızdırmaz hale getirmek için özel olarak geliştirilmiştir. İç mekan ve dış mekan uygulamaları içindir.

Kullanım Tarifleri

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10 mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

İlave bilgiler

% 100 Modül	DIN 53504 S2	0,3 N/mm ²
Akışkanlık	ISO 7390	< 2mm
Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	0,3 N/mm ²
Hareket kabiliyeti		7,5%
Isı dayanımı		-20°C to +75°C
Kabuk oluşumu	DBTM 16	5 minutes @ +23°C/50% RH
Kopmada uzama	DIN 53505/ ISO 868	200%
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sertlik	DIN 53505/ ISO 868	30
Uygulama oranları	@ Ø3 mm/4 bar	450 g/min
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
Yoğunluk	ISO 1183-1	1,71 g/ml
İçerik esası		Acrylic dispersion

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

- Suya sürekli maruz kalma için uygun değildir
- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler tüm gevşek parçacıklardan temizlenmeli, emici yüzeylerin kesinlikle kuru olması gerekmez. Alçı, havalandırılmış beton, kireç taşı vb. gibi çok gözenekli yüzeyler, 1 kısım mastik ve 2 kısım su karışımı ile astarlanmalıdır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Su ile düzeltme işlemini tamamlayınız.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

03-05-2024
03:04:23
MDT



Den Braven

Teknik bilgi formları

Mmost Mmost Akrilik Mastik

Yüksek kaliteli su bazlı akrilik mastik

Boyanabilirlik

Mmost akrilik mastik tamamen kürleştikten, kuruduktan sonra boyanmalıdır. Kurumadan yapılan boyamalarda oluşabilecek büzülmeler nedeniyle boya yüzeyinde çatlaklar oluşabilir. Su bazlı ve sentetik boyalarla mükemmel boyanabilir. Yüksek oranda dolgu içeren su bazlı boyalarla yapılan boyalar çatlamaya neden olabilir. Uygulama öncesinde boya ile uyum olup olmadığını test etmenizi öneririz.

Temizlik

Ekipmanlar kullanıldıktan sonra su ile temizlenebilir. Eller Zwaluw Mendil ve / veya su ve sabunla temizlenebilir.

Renkler

- Siyah
- Beyaz
- Kahverengi
- Açık meşe
- Gri

Ambalaj

- Kartuş

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.

	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
---	----------------------------



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

03-05-2024
03:04:23
MDT