



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw PU-Gunfoam

Profesyonel poliüretan tabancalı köpük



Ürün tanımları

Zwaluw PU-Gunfoam, yapı elemanları arasında sızdırmazlık sağlamak için geliştirilmiş, 1 bileşenli poliüretan esaslı yalıtım ve inşaat köpüğüdür. Zwaluw PU-Gunfoam, havadan ve yapı malzemesinden gelen nem ile kürleşir.

Avantajları

- Yüksek kaliteli profesyonel köpük
- İyi termal performans
- Yüksek gerilme, sıkıştırma ve kesme mukavemeti

Uygulamalar

Zwaluw PU-Gunfoam pencere çerçeveleri ve konstrüksiyonlarında, bölme duvarları, tavan ve taban derzleri, duvar ve zeminden boru ve tüplerin yüzey penetrasyonları etrafındaki derz dolguları için geliştirilmiştir. Genel olarak, Zwaluw PU-Gunfoam, beton, tuğla, taş, sıva, ahşap, metal ve EPS ve XPS, sert PU köpük ve uPVC gibi plastikler üzerine mükemmel yapışır.

Kullanım Tarifleri

Teneke kutu sıcaklığı: +5°C +30°C (tavsiye edilen +15°C ila +25°C)
Uygulama sıcaklığı (ortam ve yüzeyler için geçerlidir): +5°C +35°C (tavsiye edilen +15°C'den +25°C'ye kadar) Teneke kutuyu valf yukarıda olacak şekilde tutun ve kutuya NBS dişli bir aplikatör tabancası takın. Biz Zwaluw NBS Gold öneriyoruz (tabanca kutusundaki talimatlara bakın). En az 20 kez kullanılmadan önce kutuyu kuvvetlice sallayın. Kapağı ters çevirin ve köpüğü uygulayın.

Köpüğün akışını düzenlemek için kolun arkasındaki valfi gevşetin. Boşluğun yarısını doldurun ve düşük nem olması durumunda köpüğe hafifçe su püskürtülür. Köpük boşluğu dolduracak şekilde genişleyecektir. Pencere çerçevelerini sabitlerken, çerçeveyi köpük tamamen kuruyana kadar yaklaşık 24 saat yerinde tutmak için ara parçalar ve kama kullanın. Gözleri koruyun ve eldiven ve koruyucu kıyafetler giyin. Döşeme ve mobilyalar kağıt veya plastik folyo ile kaplanmalıdır. Derz genişliği 4 cm'den daha derin olan derzler çok katmanlı olarak doldurulmalıdır. Uygulamalar arası bekleme süresi 15-30 dakika. Her uygulamadan önce hafifçe su püskürtün. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Tüpü dikey olarak +5°C ile +25°C arasında saklayın. Basıncılı kap! Güneş ışığından koruyun ve +50°C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullandıktan sonra bile delmeyin ya da yakmayın. Yanıcı itici maddeler içerir. Çıplak alev veya herhangi bir akkor malzeme üzerine püskürtmeyin. Tutuşma kaynaklarından uzak tutun. Sigara İçmek Yasaktır. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizdeki Bilgi Tabanındaki Teknik Bültenler'e bakınız.

İlave bilgiler

Boyutsal kararlılık	EN 17333-2	-5% < DS < 0%
Isı dayanımı		-40°C to +90°C
Isı iletkenlik		30-35 mW/m.K
Kapalı hücre		± 70%
Kesme zamanı	EN 17333-3	20-40 minutes
Kürleşme zamanı		80-100 minutes
Ses yalıtımı		62 dB
Tack süresi	EN 17333-3	8-12 minutes
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +35°C
Verim	EN 17333-1	700 ml = 40-45 liter
Yangın dayanımı		B3
Yoğunluk		18-25 kg/m3
İçerik esası		Polyurethane

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

16-05-2024
07:12:11
MDT



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw PU-Gunfoam

Profesyonel poliüretan tabancalı köpük

- Daimi su yükü için uygun değildir. Yetersiz nem bulunan boşluklarda kullanıma uygun değildir (örneğin dolum)

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Yüzeyler temiz olmalı ve toz, yağ ve gres içermemelidir. Köpüğün yapışkanlığını ve verimliliğini arttırmak amacıyla, kullanılmadan önce yüzeyleri hafifçe nemlendirmek önemlidir.

Boyanabilirlik

Tam kürlendiğinde boyanabilir veya mastik / sıva ile kaplanabilir.

Temizlik

Kurumamış köpük, Zwaluw köpük temizleyici ile temizlenebilir. Kuruduktan sonra bir bıçakla veya spatula ile kesilebilir ve çalışılabilir bir yüzey elde edilir.

Renkler

- Sarı

Ambalaj

- Teneke

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	ISO 717-1 Joint Sound Insulation EN 12667 Thermal Performance DIN 12354-3 Joint Sound Insulation
	EMICODE EC1 Plus – very low emission

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

16-05-2024
07:12:11
MDT