



Den Braven

Teknik bilgi formları

Mmost Silicone

Cam ve cephe derzleri için asetoksi esaslı silikon



Ürün tanımları

Mmost Silicone, asetoksi esaslı, havadaki nem ile kürlenerek dayanıklı elastik kauçuk yapıda silikondur. UV ışınlarına ve hava şartlarına karşı mükemmel dayanıklıdır.

Avantajları

- Çok amaçlı
- Kalıcı elastikiyet
- UV, su, nem ve hava koşullarına karşı iyi direnç gösterir
- Küf oluşumuna dayanıklıdır

Uygulamalar

Mmost Silicone cam uygulamalarda mükemmel sızdırmazlık sağlayan ve yapılarda, mutfak ve banyolarda bağlantı derzlerinde kullanılabilen bir malzemedir.

#Uyarı

Kenar contalarının bileşimi belirtilmeksizin üretici tarafından değiştirilebileceğinden yalıtım camının kenar contalarının silikon ile olan uyumluluğu, silikon üreticisi tarafından garanti edilemez. Silikonların yalıtım camının kenar contalarına uygunluğuna ilişkin tavsiyeler, tecrübeye dayanmaktadır ve bu nedenle garanti edilemez.

Kullanım Tarifleri

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10 mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

İlave bilgiler

% 100 Modül	DIN 53504 S2	0,30 N/mm ²
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ²
Isı dayanımı		-40°C to +180°C
Kabuk oluşumu	DBTM 16	10-12 minutes @ +23°C/50% RH
Kopmada uzama	DIN 53504 S2	440%
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	2mm/24 hours
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sertlik	DIN 53505	17
Uygulama oranları	@ Ø3 mm/6,3 bar	700 g/min
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
Vizkozite		40
Yoğunluk	ISO 1183-1	0,96 g/ml
İçerik esası		Silicone

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Beton, mermer, kurşun, bakır ve galvanizli çelik uygulamaları için uygun değildir

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Zwaluw Cleaner ile alt tabakaları temizleyin. Mmost Silicone gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel yapışır. Gözenekli yüzeylerde Zwaluw Primer B1 ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır. Uygulamadan önce daima



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

12-05-2024
01:40:53
CEST



Den Braven

Teknik bilgi formları

Mmost Silicone

Cam ve cephe derzleri için asetoksi esaslı silikon

yapışmayı test edin. Zwaluw Finisher ile düzeltme işlemini tamamlayınız.

Boyanabilirlik

Mmost Silicone boyanabilir değildir. Boyanması gereken yüzeylerin silikon ile temasını önlemek için derz kenarlarını maskeleme bandıyla kapatmanız önerilir.

Temizlik

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar ıslak bir bez ile temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece Zwaluw Cleaner ile temizlenebilir.

Renkler

- Şeffaf
- Beyaz
- Siyah

Ambalaj

- Kartuş

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	A+ French VOC Regulation
	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC EN 15651-2: G-CC EN 15651-3: S S1

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar

Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

12-05-2024
01:40:53
CEST