Technisches Datenblatt

Debratec BTM Bitumen Dachdicht

Bitumen Dichtstoff

Produktbeschreibung

Debratec BTM Bitumen-Dachdicht ist ein einkomponentiger Fugendichtstoff auf Bitumenbasis. Das Produkt härtet durch die Verdunstung des Lösungsmittels aus.

Vorteile

- Wetter- und wasserdichte Versiegelung im Dachbereich
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit

Anwendungsgebiet

Eine lösemittelhaltige Bitumenpaste, regen- und frostbeständig mir sehr guten Haftungseigenschaften auch auf senkrechten Flächen. Zur wasserdichten Versiegelung von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dachbereich. Auch für Reparaturen an Dachrinnen und Schornsteinen sowie zum Verkleben von Bitumenschindeln geeignet.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C. 1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. 2. Für gute Raumbelüftung sorgen, Dämpfe nicht einatmen. 3. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. 4. Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf gewünschte Strangbreite schneiden. 5. Bitumen mit geeigneter Auspresspistole gleichmäßig ausbringen. 6. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Recycling: Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

zusätzliche Informationen

Basis		Bitumen
Dichte		1,30 g/ml
Feststoffgehalt		85%
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Hautbildung	@23°C/50% RH	> 15 hours
Standvermögen	ISO 7390	< 3 mm
Temperaturbeständigkeit		-20°C to +80°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +40°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht für PE, PP, PC, PMMA und PTFE geeignet

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Öl, Fett und losem Material sein. Haftprüfungen werden vor der Anwendung empfohlen. Flächen gegebenfalls mit geeignetem Primer vorstreichen.

Überstreichbar

Debratec BTM Bitumen-Dachdicht ist nicht überstreichbar.

Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material und Werkzeuge können mit Reinigungstüchern gereinigt werden. Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden. Hände können mit Den Braven Reinigungstüchern gereinigt werden.

Farbe(n)

- Schwarz

Verpackung

- Kartusche

Technisches Datenblatt

Debratec BTM Bitumen Dachdicht

Bitumen Dichtstoff

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datums des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.