



Technisches Datenblatt

Zwaluw Gasket-Sealant

Polysiloxan - Acetox - Hochtemperatur Silikon bis +300°C



Produktbeschreibung

Zwaluw Gasket-Sealant ist ein langlebiger, hitzebeständiger Silikondichtstoff mit einer Temperaturbeständigkeit bis + 300°C. Nach der Anwendung härtet das Silikon mit Luftfeuchtigkeit zu einen elastischen Dichtstoff aus.

Vorteile

- Hohe Hitzebeständigkeit
• Temperaturbeständigkeit bis +300°C
• Starke Klebkraft

Anwendungsgebiet

Zwaluw Gasket-Sealant kann für „ vor-Ort-formende“ Dichtungsanwendungen, wie Dichten und Kleben von Ofentüren, Abdichten von Industrieöfen, Abdichten von Fugen, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist, verwendet werden. Im Allgemeinen kann das Produkt auch ohne Primer verwendet werden, um Baugruppen aus Glas, glasierte Oberflächen, Porzellan, lackiertem Holz, Epoxy- und Polyesterplatten, Edelstahl und eloxiertem Aluminium abzudichten.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C 1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. 2. Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf gewünschte Strangbreite schneiden. 3. Silikon mit geeigneter Auspresspistole gleichmäßig in die Fuge einbringen. 4. Vor der Hautbildung den Dichtstoff mit Glättemittel glätten. 5.

Überschüssiges Glättemittel nach der Verarbeitung sofort entfernen 6. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Recycling: Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

zusätzliche Informationen

Table with 3 columns: Property, Conditions, Value. Rows include Aushärungszeit, Auspressrate, Basis, Bruchdehnung, Dichte, E-Modul bei 100 % Dehnung, Frostwiderstand während des Transports, Hautbildung, Shore-A Härte, Standvermögen, Temperaturbeständigkeit, Verarbeitungstemperatur, Zugfestigkeit.

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren

Verarbeitungshinweise

Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Öl, Fett und losem Material sein. Haftprüfungen werden vor der Anwendung empfohlen. Poröse Untergründe sind mit einem Primer



Den Braven

Better results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Zwaluw Gasket-Sealant

Polysiloxan - Acetoxyl - Hochtemperatur Silikon bis +300°C

vorzubehandeln. Für ausreichende Luftzirkulation sorgen. Minimale Schichtdicke 2 mm.

Überstreichbar

Zwaluw Gasket-Sealant ist nicht überstreichbar.

Reinigung

Ausgehärtetes Silikon kann nur mechanisch entfernt werden, nicht aus gehärtetes Material und Werkzeug kann mit Silikonentferner gereinigt werden. Hände mit Wasser und Seife oder mit Den Braven Reinigungstüchern reinigen.

Farbe(n)

- Rot

Verpackung

- Kartusche

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 18 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Zertifikat(e)

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.