



Den Braven

Ficha Técnica

Better results through knowledge

Den Braven Cola en espuma

Espuma para encolar placas de aislamiento térmico y acústico



Método de aplicación

Los envases de espuma PU, deben ser transportados en posición vertical con la válvula hacia arriba, bien sujetos y en el maletero o en la zona destinada a la carga de mercancías, nunca transportar en la zona destinada para los pasajeros.

Informacion adicional

Base		Polyurethane
Densidad		18-25 kg/m ³
Resistencia a la temperatura		-40°C to +90°C
Temperatura de aplicacion		+5°C to +35°C
Tiempo de curado		80-100 minutos

Estos son valores tipicos

Descripción del Producto

Adhesivo en espuma 2 componentes a base de poliuretano sin disolventes. Cura en contacto con la humedad del aire. Ideal para el pegado de placas de aislamiento térmico (poliestireno) y acústico. Lista para su uso, sin necesidad de preparación previa, utilizando una pistola profesional adecuada.

Beneficios

- Excelente adherencia a casi todas las superficies, tales como: Cemento, superficies bituminosas, EPS, XPS, lanas minerales, Pladur®, etc
- Aplicación con pistola estándar de espuma de poliuretano
- Permite una dosificación precisa de la cantidad de cola a aplicar
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Elevada capacidad de adhesión
- No contiene formaldehído. / PCB / PC
- Producto respetable con el medio ambiente
- No contiene CFC's y HCFC's
- Ideal para SATE (Pegado de placas de aislamiento térmico en fachadas)

Aplicaciones

Limitaciones

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas
- No es adecuado para la carga permanente de agua. No es adecuado para el uso (por ejemplo, relleno) en cavidades con humedad insuficiente

Preparación de la superficie y acabado

Las superficies deben estar limpias y secas y libres de polvo, aceite, grasas y limpias de partículas sueltas. El tiempo de reacción de la cola en espuma varía en función de las condiciones climáticas. Cuanto mayor es la humedad existente, más rápida es la reacción de la cola. Aplicar, como mínimo 3 cordones verticales de la cola por placa, con intervalos de 30cm entre sí. Las primeras placas deben colocarse en un carril de soporte para evitar su deslizamiento. Se recomienda realizar un ajuste de las placas a los 10 minutos de su colocación, presionándolas firmemente contra la fachada. Deben rellenarse todas las cavidades/grietas entre las placas de aislamiento para evitar la acumulación de suciedad. En caso de aplicaciones sobre paredes que quedaran enterradas, es aconsejable esperar 3 semanas antes de proceder a su colocación. Respetar las instrucciones de uso de la pistola de aplicación. Después de la aplicación se debe proceder a la limpieza de la pistola, con Limpiador Universal PU. Después de la cura, el adhesivo se ha de eliminar de forma mecánica o usando Limpiador Universal PU. Es recomendado una prueba previa de compatibilidad entre el adhesivo en espuma y las superficies de aplicación.



Den Braven

Bostik S.A - Spain
Stravinsky, 12, 08191 Rubi, Barcelona
T +34 935 86 02 00 | E asistenciatecnica@bostik.com

19-05-2024
09:14:01
MDT



Den Braven

Better results through knowledge

Ficha Técnica

Den Braven Cola en espuma

Espuma para encolar placas de aislamiento térmico y acústico

Se puede pintar

La espuma de poliuretano de pistola puede ser pintada, se puede cubrir con un revestimiento con yeso.

Limpieza

El producto no curado y las herramientas de aplicación, se deben limpiar con PU Cleaner. Las mano de deben limpiar con Zwaluw toallitas limpiadoras. Evitar el contacto directo con la piel. En caso de contacto accidental limpiar de inmediato con PU Cleaner o toallitas de limpieza. Después de la aplicación, limpiar la pistola con Zwaluw Spray PU Cleaner o acetona. Una vez curado el producto, eliminar mecánicamente o usando PU Removerdor.

Colores

- Beige

Embalaje

- Aerosol

Para conocer las especificaciones del producto, consulte la página de detalles del producto

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 18 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

Certificaciones

	FEICA member TR046
	A+ French VOC Regulation

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.