



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw Montagefix 612

Adhésif à base de dispersion polyvalent



Description du produit

Montagefix 612 est un adhésif polyvalent à base de dispersion acrylique. L'adhésif durcit par évaporation de l'eau pour former une colle forte et durable.

Avantages

- Sans solvant
- Convient au collage de l'EPS et l'XPS
- Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques
- Adhérence parfaite sans utilisation d'un apprêt sur la plupart des supports, même légèrement humides
- Pratiquement sans odeur
- Facile à appliquer et à nettoyer
- Non corrosif pour les métaux

Applications

Montagefix 612 a été spécialement développé pour le collage du bois, des panneaux de particules, de l'isorel et du PVC non plastifié sur de la brique, de la pierre ou du béton. Convient également au collage de finitions décoratives et de décorations EPS et XPS. Pour une utilisation intérieure.

Précautions d'emploi - Recommandations

Appliquer comme une colle en « ventilant » par bandes verticales ou points espacés de 10-20cm. Le matériau doit être appliqué en

appuyant fortement. Pour toute autre question, consulter notre service technique.

Information Supplémentaire

Base		Acrylic dispersion
Densité	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Fluage	ISO 7390	< 2 mm
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		-20°C to +75°C
Taux d'application	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Temps ouvert	DBTM 16	5-10 minutes @ +23°C/50% RH
Température des supports		+5°C to +40°C
Utilisation		400-1000g/m2
Vitesse de réticulation	@ +23°C/50% RH	3 days

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses
- Ne convient pas pour la charge d'eau continu

Préparations des surfaces

Température d'application de +5°C à +40°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Les supports doivent être nettoyés de toutes les particules, les supports poreux n'ont pas besoin d'être absolument secs. Les supports très poreux comme: le gypse, le béton cellulaire, le calcaire, etc. doivent être apprêtés avec un mélange de 1 volume de Montagefix 612 pour 2 volumes d'eau. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

Peintable

Montagefix-612 peut être peint après séchage complet du mastic. Pendant le durcissement le produit présente une rétraction, qui peut entraîner des craquelures de la peinture. Peut être peint avec des peintures à base d'eau ou synthétiques. Des peintures très



Den Braven

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex
T +33 344916868 | E

19-05-2024
14:31:37
CEST



Den Braven

Fiche Technique

Zwaluw Montagefix 612

Adhésif à base de dispersion polyvalent

concentrées en eau peuvent causer des craquelures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

Nettoyage

Les outils doivent être nettoyés à l'eau après utilisation. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw et/ou de l'eau et du savon.

Couleur(s)

- Blanc

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5°C et +25°C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

Certifications

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



Den Braven

Bostik SA
420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes Cedex
T +33 344916868 | E

19-05-2024
14:31:37
CEST