



# Den Braven

## Tehnički list

### Zwaluw Akril Anti-Crack

Jedinstveno akrilno brtvilo koje sprječava pucanje boje



#### Opis proizvoda

Zwaluw Akril Anti-Crack je visokokvalitetno plasto-elastično brtvilo na bazi akrilne disperzije, omogućuje prebojavanje sa neprozirnim disperzivnim bojama ili disperzivnim bojama visoke čvrstoće. S obzirom na jedinstveno sastav, pucanje boje je svedeno na minimum.

#### Prednosti

- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prijanjanje bez primera, čak i na vlažne podloge
- Smanjuje stvaranje pukotina i diskoloraciju boje
- Primjena u otvorenom i zatvorenom prostoru
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena i čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

#### Primjena

Zwaluw Akril Anti-Crack je posebno razvijen za brtvljenje spojeva između drvenih i metalnih prozorskih okvira, betona i cigle. Spojeve između stepenica i zidova, između betona i elemenata stropa, između zida i stropa, završnih letvica i prozorskih klupčica. Za zapunjavanje pukotina, rupa od vijaka i čavli na drvenim zidovima i stropu, žbuki, gipsu, cigli, betonu itd.

#### Upute za uporabu

Dobro osmišljen spoj je spoj sa dostatnom širinom da može primiti i preraditi pomicanje graničnih susjednih elemenata. Dubina spoja bi

uvijek trebala biti u točnom odnosu sa širinom spoja. Opće je pravilo omjer dubine spoja na prema širini spoja je 1:1 sa širinom spoja do 10 mm, sa minimalno 5 mm u širini i dubini. Za spojeve šire od 10 mm, dubina je širina podjeljena sa 3 plus 6 mm. Za kompletan pregled, vidi tehnički list TB 122013.

#### Stvaranje kože

|                                     |                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 100 % Modul                         | DIN 53504 S2        | 0,70 N/mm <sup>2</sup>    |
| Baza                                |                     | Acrylic dispersion        |
| Gustoća                             | ISO 1183-1          | 1,66 g/ml                 |
| Otpornost na mraz tijekom prijevoza |                     | Up to -15°C               |
| Otpornost na temperature            |                     | -20°C to +75°C            |
| Pomjeranje spoja                    |                     | 7,5%                      |
| Prekidna čvrstoća                   | DIN 53504           | 0,70 N/mm <sup>2</sup>    |
| Protok                              | ISO 7390            | < 2 mm                    |
| Shore-tvrdoće                       | DIN 53505 / ISO 868 | 40                        |
| Skupljanje                          | DIN 53505/ ISO 868  | 200%                      |
| Stopa primjene                      | @ Ø3 mm/4 bar       | 260 g/min                 |
| Stvaranje kože                      | DBTM 16             | 10 minutes @ +23°C/50% RH |
| Temperatura primjene                |                     | +5°C to +40°C             |
| Vrijeme stvrdnjavanja               | @ +23°C/50% RH      | 2 mm/24 hrs               |

To su tipične vrijednosti

#### Ograničenja

- Nije prikladno za kontinuiranu izloženost vodi
- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- \*Primjena na otvorenom prostoru samo kod dobrih vremenskih uvjeta. Sušenje barem 5 sati nakon primjene



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o  
Bani 75, 10010 Zagreb  
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

16-05-2024  
09:52:33  
CEST



# Den Braven

## Tehnički list

### Zwaluw Akрил Anti-Crack

Jedinstveno akrilno brtvilo koje sprječava pucanje boje

#### Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa miješavinom 1 udio Den Braven Akрил Anti-Crack i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prijanjanja prije primjene. Završna obrada i zaglađivanje sa vodom.

#### Bojivo

Zwaluw Akрил Anti-Crack je obojiv nakon što se brtvilo potpuno osuši. Izvrsna obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.

#### Čišćenje

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

#### Boje

- Bijela

#### Pakiranje

- Kartusa

*Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima*

#### Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

#### Certifikati

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | Emicode EC1 Plus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P |
|  | A+ French VOC Regulation   |

#### Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

#### Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

#### Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.