



Den Braven

Tehnički list

Zwaluw Hybriseal 306 Coating

Hibridni premaz za raspršivanje ili nanošenje kistom



Opis proizvoda

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating je visokokvalitetni trajni elastični premaz za bešavno brtvljenje spojeva i pukotina između različitih podloga koji se može raspršiti i nanositi kistom.

Prednosti

- Bešavno i brzo brtvljenje svih oblika i spojeva
- Brza i čista obrada
- Ne uzrokuje koroziju na metalima
- Može se oblikovati s kistom
- Ne sadrži izocijanate i silikone
- Može se izravno premazati tehnikom mokro-na-mokro premazom i/ili bojom
- Brzo stvrdnjavanje
- Nema skupljanja niti stvaranja mjehurića
- Trajno elastično

Primjena

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating je posebno razvijen kao premaz za dugotrajno elastično brtvljenje spojeva i pukotina između različitih građevinskih elemenata. Zwaluw Hybriseal® 306 Coating je izvorno razvijen kao premaz za automobilsku i transportnu industriju za popravak oštećenja na njihovoj originalnoj konstrukciji.

Upute za uporabu

Primjena s (zračnim) pištoljem za brtvljenje. Mlaznicu odrežite što je više moguće šire te premaz nanosite bez zračnih mjehurića. Debljina sloja treba iznositi barem 4mm. Za potrebe oblikovanja ili zaglađivanja premaza koristiti kist s Zwaluw (Mixed) Finisher. Nanošenje s pištoljem Universal Spray Gun A.N.I. SAM/2002: Otvoriti kartušu. Na kartušu postaviti bijelu mlaznicu te ju pritegnuti. Preko bijele mlaznice postaviti crnu. Kartušu s obje mlaznice postaviti u pištolj za raspršivanje. Crnim prstenom za zatvaranje učvrstiti kartušu i hermetički zatvoriti pištolj. Tlak zraka: Postaviti tlak zraka pištolja (crveno dugme) između 2,0 i 2,5 bara. Postaviti tlak zraka pištolja (plavo dugme) između 4,0 i 5,0 bara. Spojevi veći od 5mm moraju se ispuniti štapnom pjenom.

Stvaranje kože

100 % Modul	DIN 53504 S2	0,60 N/mm ²
Baza		Hybrid
Gustoća	ISO 1183-1	1,44 g/ml
Otpornost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpornost na temperature		-40°C to +90°C
Prekidna čvrstoća	DIN 53504 S2	0,80 N/mm ²
Protok		n/a
Sd-vrijednost	EN 12572	11.6m @ 4mm
Shore-tvrdoće	DIN 53505 3 sec.	30
Skupljanje	DIN 53504 S2	250%
Stopa primjene		n/a
Stvaranje kože	DBTM 16	30 minutes @ +23°C/50% RH
Temperatura primjene		+5°C to +40°C
Vrijeme stvrdnjavanja	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours

To su tipične vrijednosti



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
02:05:49
CEST



Den Braven

Tehnički list

Better
results
through
knowledge

Zwaluw Hybriseal 306 Coating

Hibridni premaz za raspršivanje ili nanošenje kistom

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno u kombinaciji s kloridima (bazeni)
- Nije prikladno za pomične spojeve. Nije prikladno za spojeve ostakljenja, prirodnog kamena i zrcala

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene od +5°C do +40°C (odnosi se na okoliš i na podloge). Sve podloge moraju biti čvrste, čiste te bez masti i prašine. Očistiti površine primjenom Zwaluw Cleaner. Zwaluw Hybriseal 306 savršeno prijanja bez primjene temeljnog premaza na većinu neporoznih površina. Porozne površine se prethodno premažu s temeljnim premazom Zwaluw Primer Universal. Prije primjene izvršiti testiranje prijanjanja. Koristiti Zwaluw Finisher za zaglađivanje spoja.

Bojivo

Zwaluw Hybriseal® 306 Coating se može savršeno obojati s bojama na bazi vode i većinom dvokomponentnih boja. Sintetičke će se boje sporije sušiti. Prije primjene preporučuje se testiranje kompatibilnosti s bojom. Za optimalni rezultat preporučujemo bojanje u roku od 8 sati nakon primjene.

Čišćenje

Nestvrdnuti materijal i alati mogu se očistiti primjenom Zwaluw Cleaner. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički. Ruke se mogu očistiti sa Zwaluw Wipes maramicama.

Boje

- Siva

Pakiranje

- Kobasica
- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između + 5°C i + 25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištenje na suhom mjestu.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Den Bravena.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

19-05-2024
02:05:49
CEST