



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven ELAST-O-RUB DEKARSKI

Opierzenia, dachówka, blacha, tworzywa / Elast-O-Rub



#### Opis produktu

Den Braven Elast-O-Rub Dekarski to trwale plastyczno-elastyczny, kauczukowy uszczelniacz dekarSKI, do uszczelniania pokryć, rynien i obróbek z blachy.

#### Korzyści

- Utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika
- Trwale plastyczno-elastyczny
- Wysoce odporny na działanie grzybów pleśniowych i warunków atmosferycznych
- Ponadto odporny na powstawanie rys skurczowych, pęknięć i spływanie
- Przyczepny do większości podłoży spotykanych w budownictwie (także mokrych)
- Odporny na promieniowanie UV (nie odbarwia się)
- Nie powoduje korozji (także do metali szlachetnych, np. miedzi)
- Po wyschnięciu malowalny farbami i lakierami
- Nie zawiera silikonu
- Nie odbarwia podłoży

#### Zastosowania

Uszczelnianie połączeń elementów budowlanych wykonanych z blachy, stali, betonu, drewna i wybranych tworzyw sztucznych. Uszczelnianie połączeń pokryć blacharskich, blachodachówki, opierzeń, blaszanych parapetów, kopuł, naświetli. Wypełnianie

pęknięć w betonie, kamieniu, ceramice budowlanej. Uszczelnianie konstrukcji stalowych, połączeń blachy profilowanej (np. blachy falistej, trapezowej), kołnierzy okien dachowych, rynien, rur spustowych. Uszczelnianie blaszanych paneli elewacyjnych, balustrad.

#### Sposób użycia

Przed użyciem doprowadzić produkt do temperatury pokojowej. Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nakręcić aplikator na kartusz i obciąć jego końcówkę pod kątem na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wygładzić szpachelką, szpatułką lub palcem, maczając w wodzie z niewielką domieszką mydła, w ciągu 5 minut od nałożenia kitu. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody.

#### Informacja dodatkowa

|                        |                |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|
| 100% Moduł             | N/mm2          | 0,5               |
| Baza                   |                | Synthetic rubber  |
| Gęstość                |                | 0,95 g/ml         |
| Odporność termiczna    |                | -25°C to +100°C   |
| Shore-A twardość       | DIN 53505      | 25 ± 5            |
| Skurcz                 |                | approximately 20% |
| Temperatura aplikacji  |                | +5°C to +40°C     |
| Tworzenie się naskórka | @ +23°C/50% RH | 3-5 minutes       |

Są to typowe wartości

#### Ograniczenia

- Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich plastików, neoprenu i nawierzchni bitumicznych

#### Przygotowanie powierzchni

Usunąć z podłoża tłuszcze, brud, rdzę, piasek, stare lub łuszczące się powłoki lakierów czy farb. Przed użyciem na podłożach z tworzyw sztucznych lub powłokach malarskich zaleca się przeprowadzić test przyczepności. Powierzchnia musi być czysta,



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

19-05-2024  
16:18:03  
CEST



# Den Braven

## Karta techniczna

### Den Braven ELAST-O-RUB DEKARSKI

Opierzenia, dachówka, blacha, tworzywa / Elast-O-Rub

względnie sucha, dokładnie i starannie odtłuszczona, wolna od kurzu i tym podobnych zanieczyszczeń. Powierzchnie gładkie mogą pozostać wilgotne.

#### Malowalność

Z uwagi na różnorodność wyrobów lakierowych, przed malowaniem przeprowadzić test na zgodność z kitem. W wypadku zastosowania farb alkidowych, ich czas schnięcia może ulec wydłużeniu.

#### Czyszczenie

Narzędzia myć zaraz po użyciu przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej lub środka Den Braven Cleaner. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

#### Kolor(y)

- Czarny
- Ceglasty
- Bezbarwny
- Biały
- Brązowy
- Szary
- Antracyt

#### Opakowanie

- Kartusz

*Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty*

#### Okres trwałości

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze +5°C do +25°C. Okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji.

#### Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

#### Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

#### Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.

Better  
results  
through  
knowledge



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.  
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne  
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

19-05-2024  
16:18:03  
CEST