



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Cola de para-brisas

Adesivo híbrido profissional com aderência inicial extremamente alta, para espelhos



Descrição do Produto

PB 800 é uma cola rápida de para-brisas, híbrida e com poder de agarre inicial imediato. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica formando uma colagem elástica e duradoura.

Vantagens

- Especialmente recomendado para colagem de vidros para-brisas
- Poder de agarre inicial imediato
- Elevada resistência à tração
- Isento de silicone, isocianatos e solventes
- Cura neutra, praticamente sem odor

Aplicações

PB 800 é uma cola rápida, especialmente indicada para para-brisas. Possui uma excelente aderência ao vidro e ao metal.

Instruções de aplicação

É recomendado que se verifique o ajuste do vidro antes da sua colagem/ colocação, de forma a assegurar o correto posicionamento e permitir tirar marcas para a montagem, assegurando assim uma colocação rápida e eficaz, num único passo, uma vez aplicada a cola no vidro. Aplicar Tectane PB 800 com uma pistola profissional. Todos os cartuchos são fornecidos com um bico especial, com ponteira em forma triangular, para permitir a aplicação de um cordão com as dimensões adequadas. Durante a aplicação, a pistola deve estar colocada a cerca de 90° relativamente à superfície sobre a qual

se aplica o adesivo. Pressionar fortemente ambas as superfícies a colar assegurando-se de que a espessura mínima de cola entre ambas é de 2-3 mm. Preencher a junta, evitando que o ar fique preso no interior. Nunca volte a retirar o vidro uma vez pressionada a cola. Assegurar um correto dimensionamento da junta em conformidade com as boas práticas de aplicação. É sempre recomendável um ensaio prévio de aderência. Consultar o nosso departamento técnico para mais informações.

Informação adicional

Alongamento à rutura	DIN 53504 S2	335%
Base		Hybrid
Densidade	ISO 1183-1	1,57 g/ml
Dureza Shore A	DIN 53505	55
Formação de pele	DBTM 10.00	15 minutes @ +23°C/50% RH
Módulo elasticidade a 100 %	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Resistência à temperatura		-40°C to +90°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²
Taxa de Aplicação	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Temperatura de aplicação		+5°C to +40°C
Velocidade de cura	@ +23°C/50% RH	Approximately 2-3 mm/24 hours

Estes são valores típicos

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas
- Não indicado para aplicações permanentemente submersas
- Não indicado para juntas de dilatação
- As aplicações em zonas pouco ventiladas, sem luz solar direta ou o contacto com vapores químicos libertados, em especial durante o processo de cura, podem provocar descoloração



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

19-05-2024
04:55:48
CEST



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Cola de para-brisas

Adesivo híbrido profissional com aderência inicial extremamente alta, para espelhos

Preparação da superfície e acabamento

Temperatura de aplicação: +5°C to +40°C (ambiente e superfícies). Devido às características únicas da cola para-brisas PB 800 é recomendado o uso de uma pistola de qualidade profissional, capaz de assegurar o fluxo correto entre o cartucho e o bico em V, fornecido com a embalagem. As superfícies devem encontrar-se em bom estado de conservação, limpas, isentas de poeiras e desengorduradas. Limpar as superfícies com Zwaluw Cleaner. PB 800 possui boa aderência à generalidade das superfícies não porosas, sem necessidade de primário. As superfícies porosas devem ser tratadas previamente com primário Zwaluw Primer B1. São sempre recomendados testes prévios de aderência.

Limpeza

O material não curado e as ferramentas de aplicação pode ser limpos com Zwaluw Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente. Limpar as mãos com Den Braven Toalhitas Wipes.

Color(s)

- Preto

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre + 5°C e + 25°C e abrigado da luz solar. Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	A+ (Eurofins ISO 16000)
	Emicode EC1 Plus

	M1
---	----

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.