



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw EPDM membran yapıştırıcı Hibrit EPDM yapıştırıcı

Ürün tanımları

EPDM membran yapıştırıcı hibrid teknolojisine dayanan üstün performanslı ve profesyonel havadaki nem ile kürlenerek dayanıklı elastik kauçuk bir yapıya dönüşen eşsiz bir yapıştırıcıdır.

Avantajları

- Çeşitli EPDM folyolarında ve çoğu nemli yüzeylerde astar olmadan mükemmel bir şekilde yapışır.
- Kalıcı elastikiyet
- Yüksek mekanik dayanım ve uzama
- Nötr kürlenir, neredeyse kokusuzdur
- UV ışınları, suya ve havaya karşı iyi direnç gösterir
- Hacim kaybına uğramaz ve kabarcık oluşturmaz
- Metallerle karşı aşındırıcı değildir
- İzosiyanat, çözücü ve silikon içermez
- İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur
- Akustik ve mekanik titreşimleri absorbe eder

Uygulamalar

EPDM membran yapıştırıcı, çeşitli EPDM folyolarının birbirine ve çatı kanallarına, çatı kaplamalarına, çatı duvarı bağlantılarına ve yağmur suyu drenlerine yapıştırılması ve / veya sızdırmaz kılınması için özellikle geliştirilmiştir.

Kullanım Tarifleri

Doğru boyutlara sahip bir derz, yapı malzemeleri arasındaki hareketleri emebilir. Derz derinliği daima derz genişliği ile doğru bir ilişkide olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği orantılı olmalıdır. 5-10 mm derinlikte ve genişlikte derzlerde 1:1 en derinlik oranı uygulanırken 10mm'den geniş derzler için doğru derinlik ölçüsü derz genişliğinin 3'e bölünüp 6 ile toplanması sonucu çıkan değerdir. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden derz tasarımları ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

İlave bilgiler

% 100 Modül	DIN 53504 S2	1,60 N/mm ²
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	2,60 N/mm ²
Hareket kabiliyeti		20%
Isı dayanımı		-40°C to +120°C
Kabuk oluşumu	DBTM 16.00	10 minutes @ +23°C/50% RH
Kopmada uzama	DIN 53504 S2	300%
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	Approximately 2 - 3 mm/24 hours
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sertlik	DIN 53505	60
Uygulama oranları	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	100-250 g/min
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
Yoğunluk	ISO 1183-1	1,42 g/ml
İçerik esası		Hybrid

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

- Suya sürekli maruz kalma için uygun değildir
- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Klorürlerle (havuzlar) birlikte uygun değildir

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Zwaluw Cleaner ile yüzey iyice temizlenmelidir. Zwaluw EPDM membran yapıştırıcı, gözeneksiz yüzeylerin çoğuna astar kullanılmadan mükemmel bir şekilde yapışır. Gözenekli yüzeylerde Primer ile yüzey hazırlanarak yapışma sağlanır.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024
12:32:38
CEST



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw EPDM membran yapıştırıcı

Hibrit EPDM yapıştırıcı

Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Zwaluw Finisher ile düzeltme işlemini tamamlayınız.

Boyanabilirlik

Zwaluw EPDM membran yapıştırıcısı, su bazlı ve en çok 2 bileşenli boyalarla boyanabilir. Sentetik boyalar daha yavaş kurur. Uygulama öncesi boyayla test uyumluluğunu önerdik. Zwaluw EPDM membran yapıştırıcısı boyanırsa (gerekmez) Scotch-Brite ile kullanılmadan önce sızdırmazlık maddesinin ve bağlantı yüzeylerinin hafifçe zımparalanmasını öneririz. En iyi sonuç için, uygulamanızdan birkaç gün sonra boyamayı öneririz.

Temizlik

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir. Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik yollarla temizlenebilir. Eller Zwaluw Wipes ile temizlenebilir.

Renkler

- Siyah

Ambalaj

- Sosis

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
	EN 15651-3: S XS3

	ISEGA
	Emicode EC1 Plus
	M1
	A+ French VOC Regulation

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve diğer yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024
12:32:38
CEST