



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Kompakt Panel Yapıştırıcı

Panel uygulamaları için son derece güçlü hibrit yapıştırıcı



Ürün tanımları

Zwaluw Kompakt Panel Yapıştırıcısı, hibrit teknoloji esaslı, yüksek kaliteli, güçlü, esnek, nem etkisi altında kürleşerek dayanıklı bir elastik kauçuk yapıya kavuşan panel yapıştırma uygulamalarında kullanılan hızlı kürleşen inşaat mastiğidir. Zwaluw Panelfix®, Zwaluw PF-Primer®, Zwaluw Paneltape ve Zwaluw Panel Cleaner ile kombinasyon halinde kullanılmalıdır.

Avantajları

- Astar, panel bant ve temizleyici ile komple sistem
- Son derece yüksek mukavemet
- Kalıcı elastikiyet
- İzosiyanat, solvent ve silikon içermez
- Hızlı kürleşir
- 2,5 m2'ye kadar olan panellere uygulanabilir

Uygulamalar

Zwaluw Kompakt Panel Yapıştırıcı cephelerde, iç ve dış duvarlarda HPL ve fiber çimento panelleri birleştirmek yapıştırmak için özel olarak geliştirilmiştir. HPL panellerindeki son katta kullanılan malzemelerin çok çeşitli olmasından dolayı, uygulamadan önce yapışmayı her zaman test etmenizi öneririz. Panelleri uygun dikey alüminyum veya pürüzsüz ahşap raster üzerine Zwaluw Paneltape ve Zwaluw Panelfix ile birlikte uygulayın. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası

bölümünden panel yapıştırma ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.

Kullanım Tarifleri

Yapıştırıcıyı 10-20 cm aralıklarla dikey şeritler halinde kürleşme için yeterli havalandırmayı sağlayacak şekilde uygulayın. Zwaluw Panelfix®'i profesyonel bir tabancayla uygulayın. Yapıştırıcı V şekili verilmiş uçlar yardımıyla panele sıkıldıktan sonra 10 dakika içinde uygulama yapılmalıdır. Panellere yeterli baskı uygulanarak, panellerin raster ve Zwaluw Panel bant ile iyi bir şekilde teması sağlanır. Yapışkanı noktasal olarak uygulamayın! İlk 24 saat boyunca yapışmayı desteklemek ve yapışkan kalınlığının doğru olduğundan emin olmak için 3mm kalınlığında iki taraflı yapışkan bant kullanılması önerilir. Maksimum 2,5 m2, en fazla 13 mm kalınlık ve maksimum 2550 mm uzunluğa kadar olan paneller için uygundur. Daha fazla bilgi için, www.denbraven.com web sitemizi ziyaret edebilir bilgi bankası bölümünden Panel yapıştırma ile ilgili teknik makaleden yardım alabilirsiniz.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024
14:23:17
CEST



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Kompakt Panel Yapıştırıcı

Panel uygulamaları için son derece güçlü hibrit yapıştırıcı

İlave bilgiler

% 100 Modül	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	2,00 N/mm ²
Hareket kabiliyeti		25%
Isı dayanımı		-40°C to +90°C
Kabuk oluşumu	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Kopmada uzama	DIN 53504 S2	350%
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Sertlik	DIN 53505 3 sec.	52
Uygulama oranları	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	100-300 g/min
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
Yoğunluk	ISO 1183-1	1,56 g/ml
İçerik esası		Hybrid

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Sürekli su yükü için uygun değildir
- Cam, doğal taş ve ayna uygulamalarında kullanılmamalıdır
- Klorürlerle (havuzlar) birlikte uygun değildir
- Hareket derzleri için uygun değildir

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulama sıcaklığı +5°C ila +40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler tüm gevşek parçacıklardan temizlenmeli. Zwaluw Cleaner kullanarak yüzeyleri iyice temizleyin. Uygulamadan önce daima yapışmayı test ediniz.

Temizlik

Kürleşmemiş malzeme ve bulaştığı ekipmanlar Zwaluw temizleyici ile temizlenebilir. Kürleşme tamamlandıktan sonra sadece mekanik yollarla temizlenebilir. Eller Zwaluw Wipes ile temizlenebilir.

Renkler

- Gri

Ambalaj

- Sosis

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	Emicode EC1 Plus
	A+ French VOC Regulation
	LEED EN 15651-3: S XS3
	ISEGA



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024
14:23:17
CEST



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Kompakt Panel Yapıştırıcı

Panel uygulamaları için son derece güçlü hibrit yapıştırıcı

	EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
--	---

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikler garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024
14:23:17
CEST